

# UNA MANO UNICA

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 14/12/2021

Prodotto: **UNA Mano Unica**  
Categoria: Idropitture per Interni  
Azienda: Loggia

***Pittura universale a mano unica per pareti e cartongesso, pronta all'uso.***

## Caratteristiche Generali

La sua formulazione a base di resine acril-viniliche in dispersione acquosa, pigmenti e cariche coprenti, rende il prodotto particolarmente indicato per cartongesso, intonaci civili sia nuovi che vecchi, intonaci a gesso, muri già tinteggiati anche con tinte forti.. Si applica in una sola mano garantendo un'elevata copertura e un eccellente punto di bianco

## Impiego

Idropittura universale per uso interno non necessita di fondo e garantisce una perfetta adesione su pareti e cartongesso, pronta all'uso. Grazie al suo alto potere coprente, permette di ottenere un'ottima copertura con una sola mano.

## Preparazione Supporti



**Superfici Interne Nuove:** Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Su supporti particolarmente assorbenti applicare una mano di fissativo **UNA PIGMENTED**.



**Superfici Interne Verniciate:** Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze . Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Se il supporto si presenta friabile applicare quindi una mano di isolante **UNA PIGMENTED**.



## Metodi Applicativi



Prodotto pronto all'uso. Applicabile a pennello e a rullo.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85	%
Spessore secco consigliato:	30 - 50	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	5 ÷ 6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## Caratteristiche Tecniche

Peso specifico:	1,62	Kg/l
Viscosità:	5000	cPs
pH:	7 - 8	
Solido in peso:	68	%
Resa teorica:	14 - 15	mq/l
Colore:	Bianco	
Aspetto:	Satinato setoso	
Confezioni	4 - 14	Lt

### CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 13300

Misura	Norma	Classificazione	Risultato
Resistenza alla spazzolatura ad umido	ISO 11998	Classe 3	[> 20 µm e < 70 µm 200 cicli]
Brillantezza (Gloss)	ISO 2813	Opaco	< 10 (geometria 85°)
Dimensione massima particelle	ISO 1524	Fine	< 100

### CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI 10795

Misura	Norma	Classificazione	Risultato
Potere coprente (Ybianco/Ynero)	UNI 11271	buona	96 < C < 98
Diffusione del vapore d'acqua (Traspirabilità)	WDD ISO 7783-2	Alta	>150 g/m2 in 24 h

## Stoccaggio:

Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.



Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C



Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## **Precauzioni di sicurezza:**

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

## **Avvertenze**

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

## **Voci di Capitolato**

Una Mano Unica. Pittura universale a mano unica per pareti e cartongesso, pronta all'uso. Applicabile a pennello e a rullo. Resa teorica stimata di 14 - 15 mq/Lt.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**