

PLIPOOL

SCHEDA TECNICA

Revisione : 25/06/2025

Prodotto: **PLIPOOL**
Categoria: Linea ETRON
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Finitura protettiva a solvente essiccante ad aria a base di speciali resine pigmenti, cariche micronizzate ed additivi Finitura protettiva essiccante ad aria d con buona copertura e ottima resistenza all'acqua, all'usura ed agli agenti chimici a base di a base di copolimeri stirolo-acrilici (Pliolite), pigmenti e cariche micronizzate. Specifica per la finitura protettiva e decorativa di piscine e vasche in materiali cementizi. Di facile manutenzione ed ottima resistenza ad acidi ed alcali diluiti.

Impiego

Specifica per la finitura protettiva e decorativa di piscine e vasche in materiali cementizi. Di facile manutenzione ed ottima resistenza ad acidi ed alcali diluiti.

Preparazione Supporti



Piscine nuove verniciature : È necessario verificare l'assorbimento del supporto e, nel caso si presenti particolarmente poroso occorrerà applicare una mano di **Pliosolv** fissativo alla pliolite. Nel caso di fondi non assorbenti (piastrelle) si dovrà procedere ad un trattamento preliminare con acqua ad alta pressione, uno sgrassaggio e, infine, una pulizia a mezzo di carte abrasive per rimuovere meccanicamente tracce di sostanze adese al supporto che potrebbero non ottimizzare l'ancoraggio della finitura. Procedere poi con la stesura di due mani di **PLIPOOL**



Non idoneo per la verniciatura di piscine in vetroresina

Piscine da riverniciare: Verificare la compatibilità con vecchie pitture applicate prima di effettuare il ciclo di verniciatura. Vecchie vernici non ancorate o friabili dovranno essere rimosse meccanicamente prima di procedere all'applicazione della finitura. Procedere poi con la stesura di due mani di **PLIPOOL**

Piscine piastrelate. Procedere ad un trattamento preliminare con acqua ad alta pressione, uno sgrassaggio e, infine, una pulizia a mezzo di carte abrasive per rimuovere meccanicamente tracce di sostanze adese al supporto che potrebbero non ottimizzare l'ancoraggio della finitura. Procedere poi con la stesura di due mani di **PLIPOOL**

Applicazione: sulla superficie perfettamente asciutta applicare una prima mano di **PLIPOOL** Dopo 12ore,applicare una seconda mano. È possibile riempire con acqua dopo almeno 8-10 giorni dall'ultima mano.

RIPRISTINI: Qualora si debbano eseguire ripristini di superfici già trattate con il medesimo prodotto, rimuovere adeguatamente le varie incrostazioni, carteggiare con carta abrasiva fine ed applicare due mani di **PLIPOOL** con le modalità viste sopra.

Metodi Applicativi



Pennello e Rullo:

1° mano Diluire al 25 – 35 % con diluente sintetico Aspettare 12 ore tra una applicazione e la successiva.

2° mano Diluire al 10 - 20% con diluente

L'applicazione dello smalto deve essere effettuata rapidamente senza insistere eccessivamente sulla stessa zona. Eventuali spessori superiori a quelli indicati devono essere ottenuti con più applicazioni a distanza di 12 ore l'una dall'altra

AVVERTENZE

Il prodotto può essere rimosso per contatto prolungato con gli oli solari e si consiglia pertanto di non applicarlo sul bordo piscina.

Prima di mettere in contatto il prodotto applicato con l'acqua di riempimento della piscina, lasciare trascorrere almeno 8-10 giorni per la corretta reticolazione.

AVVERTENZE

Il prodotto può essere rimosso per contatto prolungato con gli oli solari e si consiglia pertanto di non applicarlo sul bordo piscina

Prima di mettere in contatto il prodotto applicato con l'acqua di riempimento della piscina, lasciare trascorrere almeno 6 giorni per la corretta reticolazione.

Non applicare su superfici esposte al sole.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	50 ÷ 100	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Secco al tatto	1 - 2	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24 - 36	h
Reticolazione completa:	6	gg
Pulitura attrezzi:	con diluente sintetico	

Peso specifico:	1,15 ÷ 1,3	Kg/l
Viscosità:		cPs
Solido in peso:	53%	
Resa teorica:	7 - 8	mq/l
Confezioni:	1 - 5 - 20	Kg
Colore:	Bianco e Colori di Cartella	
Aspetto:	Opaco	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015.