

# STUCCO SATINATO

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 15/11/2024

Prodotto: **Stucco Satinato**

Categoria: Linea Impero

Azienda: Loggia

### Caratteristiche Generali

Velatura a spatola, formulata con speciali resine e cariche che conferiscono al prodotto caratteristiche tattili e cromatiche molto particolari, consentendo di ottenere pareti decorate con particolari sfumature vellutate

### Impiego

Indicata per la decorazione di interni.

### Preparazione Supporti



Prima di applicare il prodotto Stucco Satinato, è necessario procedere ad una adeguata preparazione della superficie per mezzo di stucchi in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK). Carteggiare con carte abrasive tipo P120 dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione dello stucco. Terminata la carteggiatura, si procede all'eventuale eliminazione di sporco e polveri; successivamente applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:3. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo, applicare, per mezzo di un rullo, 2 mani di Universal Primer, intervallate da circa 5-6 ore l'una dall'altra. L'Universal Primer deve essere bianco oppure dello stesso tono di colore che si è scelto per Stucco Satinato

### Metodi Applicativi



Spatola in acciaio inox: Passate circa 8 ore dalla fine dell'applicazione dell'Universal Primer, procedere alla stesura di Stucco Satinato pronto all'uso, per mezzo di una spatola in acciaio Inox con movimenti semicircolari, fino a creare l'effetto desiderato. Attendere 4-6 ore e passare la seconda mano.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	50 ÷ 100	µm per mano
Fuori polvere:	4 ÷ 6	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## **Tinteggiatura:**



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea MAXXI nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Peso specifico:	0,9 ÷ 1,0	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	43%	
Resa teorica:	12 – 13	mq/l x mano
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	SOFT TOUCH	
Confezioni:	0,75 - 2,5- 4	l

## **Stoccaggio:**



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## **Precauzioni di sicurezza:**

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto

smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

## **Avvertenze**

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) –  
ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**