

CANYON GRAVEL

SCHEDA TECNICA

Revisione : 27/09/2024

Prodotto: **Canyon Gravel**

Categoria: Decorativi EVOLution

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Rivestimento cementizio per pareti, per superfici interne ed esterne. Effetto decorativo di grande valore estetico con design altamente ricercato. CANYON GRAVEL (granigliato) e' un prodotto a spessore ad effetto pietra Ottima resistenza agli alcali, aderisce perfettamente alla superficie trattata.

Impiego

Indicato per la finitura di decorazione di superfici murarie interne /esterne, conferisce un effetto decorativo di elevato tenore artistico.

Preparazione della malta

Aggiungere le graniglie indicate e miscelare meccanicamente la malta (agitatore elettrico con frusta) con acqua in diluizione al 20-25%, avendo cura di evitare la formazione di grumi.

Metodi Applicativi



Preparazione Supporti: Preparazione della superficie. Pulire accuratamente le superfici (pareti e cartongessi) rimuovendo tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:4 a seconda dell'assorbimento dei supporti. Attendere 4-5 ore e applicare una mano di PRIMAINFINITO FONDO MATERICO per mezzo di un rullo o pennello.



Applicazione: il prodotto va applicato a mano unica stendendo il prodotto in modo regolare con frattazzo inox. Lo spessore sarà determinato dallo spessore della graniglia. Passate circa due ore, viene lavorato per mezzo di un pennello asciutto andando a ripulire per evidenziare l'aspetto della graniglia presente nel prodotto. Man mano che il prodotto tende ad asciugare, per mezzo di una spugna sintetica umida continuare a definire ed evidenziare la pulizia delle graniglie (se il prodotto è troppo asciutto, aiutarsi anche con uno spruzzino di acqua).Dopo 12 ore dall'applicazione, lavare la superficie con un panno in microfibra come step finale per togliere gli aloni dalle graniglie.

Il tempo di asciugatura e la lavorabilità dipendono dallo spessore realizzato; per avere un essiccazione completa, attendere circa 16-24 ore.

Ad essiccazione completa, passare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito 1:3 e, dopo due ore, applicare una mano di RAIN Protex per mezzo di un pennello o rullo a pelo corto. Questo step conferisce protezione da acqua e umidità. Si possono applicare a pennello anche le seguenti finiture per protezione da acqua: **Volare antiacqua, Effetto tamponato.**

Ciclo su piastrelle: Applicare 2 mani di Stucco P3D Floor 4/6 ore l'una dall'altra, inserendo una rete fibrata. Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie con macchine apposite. Si consiglia la grana 80. Passare una mano di Primer P3D Floor. Dopo 2-3 ore passare una mano di Prima Infinito e ad essiccazione avvenuta, applicare CANYON Gravel seguendo le indicazioni tecniche descritte in scheda tecnica. Bagni: dopo l'applicazione del Primer P3d Floor, proseguire con il Microvetro BI opaco o lucido. Ricordiamo che in caso di Microvetro opaco, la prima mano delle tre totali va applicata di Microvetro lucido.

Attrezzi: Frattazzo inox, spatola in acciaio inox, spatole stondate, spugne, pennello, spruzzino con acqua, carta vetrata, panno in microfibra.

Temperatura di applicazione:	+10 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	<85%	
Spessore consigliato:	4-6 mm	x mano
Secco in profondità:	24 h dipende dallo spessore	
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	1,7 ÷ 2	Kg/l
Viscosità:	30000 ÷ 40000	cPs
pH:	13	
Solido in peso:	85%	
Resa teorica:	1.9 kg x mq x mm di spessore	
Confezioni:	20	kg
Colore:	bianco	
Aspetto:	opaco	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi. Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.