

# INFINITO CARRARA

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 18/07/2022

Prodotto: **INFINITO CARRARA**  
Categoria: Decorativi EVOLution  
Azienda: Loggia

## Caratteristiche Generali

Rivestimento a base di calce idrata micronizzata, polvere di marmo di carrara e sabbie silicee, formulato con pigmenti inorganici, speciali additivi e cariche minerali inerti. Permette di riprodurre l'effetto del marmo.

## Impiego

INFINITO CARRARA, con la sua eleganza è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne ed esterne di edifici antichi o moderni di prestigio.

## Preparazione Supporti



Pulire accuratamente le superfici (pareti e cartongessi) rimuovendo tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:4 a seconda dell'assorbimento dei supporti. Attendere 4-5 ore e applicare una mano di PRIMAINFINITO FONDO MATERICO per mezzo di un rullo o pennello.

## Metodi Applicativi



Applicare una mano di INFINITO CARRARA con la spatola dentata per determinare lo spessore e lisciare il prodotto ancora bagnato. Per creare venature più evidenti utilizzare un tampone tappetino nel verso desiderato. Compattare il prodotto quando è ancora umido fino a renderlo lucido. Per un aspetto ancora più lucido utilizzare una macchina roto orbitale con grana 4000 prima che il prodotto asciughi completamente.

Applicazione particolare: (INFINITO CARRARA - PIETRA FOCATA) Si possono effettuare lavorazioni particolari per rendere Infinito Carrara un decorativo unico: stendere il prodotto con spatola dentata per lo spessore e lisciare il prodotto quando è ancora bagnato e lavorarlo con il frattazzo inox poggiando la lama di piatto andando a creare un effetto marmo naturale. Compattare le creste in eccesso senza chiudere il disegno creato. Riempire i vari buchi con PIETRA FOCATA per ottenere una nuance colorata bianca, oppure PIETRA FOCATA con aggiunta dei metalli per avere nuance metalliche.

Lasciare asciugare circa 24 ore e carteggiare la parete con macchina roto orbitale con grane (320 - 600 - 800 - 3000 e 6000 trizact) proteggere con MANTRA PROTEX. L'INFINITO CARRARA si può applicare anche tal quale bianco o in più nuance di colori sfumandoli. INFINITO CARRARA può essere decorato con: DOROTEA, DIAMOND, MARMO LIQUIDO.

Applicazione esterna: dopo aver effettuato la lavorazione di INFINITO CARRARA attendere 24 ore per l'essiccazione totale e applicare una mano di FISSACRIL diluito 1 a 3 con acqua e dopo 3/4 ore proteggere con VOLARE ANTI ACQUA.

Temperatura di applicazione:	+10 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 1	µm per mano
Fuori polvere:	2 - 4	h
Riverniciabile dopo:	24	h
Secco in profondità:	20 - 25	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	
Tempo di essiccazione al lavaggio	30	giorni

## Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO OX2 E MAXXI, nonché con i coloranti universali a base ossidi che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione inserire.

## Caratteristiche tecniche:

Peso specifico:	1,5 ÷ 1,6	Kg/l
Viscosità:	60000 - 90000	cPs
pH:	12 - 14	
Solido in peso:	65%	
Resa teorica:	0,8 - 2	mq/Kg rasato
Mani consigliate:	1 o più a seconda dell'applicazione	
Aspetto:	Materico	

## Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C.

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C.

## **Precauzioni di sicurezza:**

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

## **Voci di capitolato:**

Rivestimento decorativo a spatola a base calce. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSACRIL e di primer PRIMAINFINITO. Applicazione di tre mani di INFINITO CARRARA nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € ..... al mq compreso di materiale e posa in opera.

## **Avvertenze**

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY**

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**