




SCHEMA TECNICA

Revisione: 3 marzo 2016



Oceania

Rivestimento decorativo effetto sabbia cangiante

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Oceania è una finitura acrilica per decorazione d'interni di grande fascino ad effetto sabbia che crea una texture irregolare che ricorda il movimento delle onde del mare; indicato per ambienti sia classici che moderni.

Impiego: Oceania è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne di edifici antichi o moderni di prestigio, quali ville, hotel, banche e uffici.

Applicazione

Preparazione supporti: Prima di applicare Oceania è necessario procedere ad un'adeguata preparazione della superficie per mezzo di rasanti in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK); dopo 12 ore dall'applicazione del rasante lisciare il supporto con carta abrasiva (si consiglia una grana tipo P150). Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:3. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 2 mani di Primer



oni applicative tecniche

Metodi applicativi: *Spalter singolo o doppio* : Diluizione del prodotto: 5-10% con acqua.



Dopo 6-8 ore dall'applicazione del fondo, procedere all'applicazione di Oceania incrociando le pennellate ogni 2-3 mq lavorare Oceania con uno spalter asciutto da 10 cm creando dei cerchi fino ad ottenere l'effetto onde del mare. E' possibile incrociare due toner perlescenti diversi e avere due nuance, usando lo spalter doppio.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	50 ÷ 100	mm per mano
Fuori polvere:	1 ÷ 2	h
Riverniciabile dopo:	6 - 8	h
Secco in profondità:	48	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,45 ÷ 1,55	Kg/l
Viscosità:	5000-10000	cPs
pH:	6-7	
Solido in peso:	60%	
Resa teorica:	6-7	mq/l
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Sabbiato oro, argento e diamante	
Confezioni:	0,75 - 4	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Rivestimento testurizzato ad effetto sabbato. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSACRIL e due di Universal Primer. Applicazione di due mani di oceanica nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000