

MARMO ROMANO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 30/04/2024

Prodotto: **Marmo romano**

Categoria: Linea Impero

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Rivestimento a base di calce idrata micronizzata, polvere di marmo e sabbie silicee, formulato con pigmenti inorganici, speciali additivi e cariche minerali inerti. Permette di riprodurre l'effetto della pietra.

Impiego

Per la sua eleganza, MARMO ROMANO è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne ed esterne di edifici antichi o moderni di prestigio.

Preparazione Supporti e Metodi Applicativi



Attrezzi per l'applicazione: spatola in acciaio inox o frattazzo dentato e attrezzi dedicati secondo il motivo richiesto. Diluizione del prodotto: pronto all'uso. Tempi di essiccazione: essiccazione completa in 24 ore. Preparazione della superficie. Pulire accuratamente le superfici (pareti e cartongessi) rimuovendo tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1/1:4 a seconda dell'assorbimento dei supporti. Attendere 4-5 ore e applicare una mano di FOND PLUS per mezzo di un rullo o pennello.

Applicazione: applicare una mano di MARMO ROMANO con la spatola dentata per determinare lo spessore e lisciare il prodotto ancora bagnato. A seconda dell'effetto utilizzare l'attrezzo dedicato: tampone legno, tampone tappetino, rullo coccodrillo, stencil, ecc. Per ricreare le venature naturali del marmo, utilizzare il tampone tappetino quando il prodotto è ancora bagnato e successivamente compattarlo per mezzo di un frattazzo inox fino all'effetto desiderato. Eventualmente è possibile utilizzare uno spruzzino con acqua per ottenere superfici lisce.

Applicazione della finitura: per protezione MARMO ROMANO in esterno, dopo 48 ore va applicata una mano di PELLE DI LUNA TRASP. Per ottenere effetti particolari, MARMO ROMANO si può decorare con DOROTEA, MARMO LIQUIDO, DIAMOND, MASCARA SILVER, MASCARA BRONZO, INFINITY, DOMUS FLOWERS, KIT MICA DECOR FLAKE, KEYTOWN, KIMERA.



Applicazione delle finitura: Mascara Silver o Bronzo: dopo completa essiccazione del MARMO ROMANO o (24 ore), stendere Mascara Silver o Bronzo con un frattazzo inox (o americana) nella stessa direzione del disegno fino al completamento della parete. Per effettuare sfumature silver o bronzo si consiglia l'utilizzo di una spugna umida.

Kymera effetto ruggine, verderame, turchese: dopo completa essiccazione del MARMO ROMANO (24 ore) applicare una prima mano di KYMERA con un pennello, trascorse circa 4 ore applicare una seconda mano, dopo 12 ore passare un prima mano di attivatore per Kimera (pennello), spugna o spruzzino. Dopo 3-4 ore passare una seconda mano di attivatore. Trascorse 12 ore sciacquare con acqua la parete e lasciar asciugare. Ad essiccazione avvenuta passare una mano di Kymera Trasp. Per ulteriori informazioni vedi scheda tecnica. Prodotto solo per uso interno.

Marmo Liquido e Infinity: dopo completa essiccazione del MARMO ROMANO (24 ore), applicare MARMO LIQUIDO con un frattazzo inox stendendo il prodotto in modo regolare seguendo il disegno di INFINITO. Con il prodotto ancora umido lamare la parte più liscia di MARMO ROMANO. Per un effetto lucido si applica una seconda mano sia dello stesso colore o con nuance differente, tirando il prodotto con la spatola per ottenere un effetto lucido. Per una lucidatura in profondità si consiglia di passare un Flex con un disco 3000/4000.

Dorotea: applicare Dorotea (silver o gold con colori di cartella) per mezzo di un pennello o spugna nel verso del disegno di MARMO ROMANO creando le sfumature e le nuance desiderate.

Keytown: dopo completa essiccazione di MARMO ROMANO applicare una mano di FISSACRIL diluito 1- 3. Dopo 3-4 ore applicare una mano di KEYTOWN con un frattazzo inox, avendo cura di tirare accuratamente il prodotto; è possibile applicare più mani con diverse colorazioni di KEYTOWN. Prodotto per interni ed esterni. Per ulteriori informazioni vedi scheda tecnica.

Domus Flowers: dopo completa essiccazione di MARMO ROMANO applicare una mano di FISSACRIL diluito 1- 3. Dopo 3-4 ore applicare una o più mani di DOMUS FLOWERS con un pennello o frattazzo inox secondo l'effetto desiderato. Prodotto per interni ed esterni. Per ulteriori informazioni vedi scheda tecnica.

Diamond: dopo completa essiccazione di MARMO ROMANO applicare una mano di FISSACRIL diluito 1- 3. Dopo 3-4 ore applicare una o più mani di Diamond con un pennello o con frattazzo inox secondo l'effetto desiderato. Può essere protetto con MICROVETROBI opaco 30 gloss o lucido. Per ulteriori informazioni vedi scheda tecnica.

Kit Mica Decor Flake: per ottenere l'effetto maculato argento o oro, prima dell'applicazione aggiungere al MARMO ROMANO il Kit Mica Decor Flake e miscelare bene. Applicare il prodotto con la trama desiderata. Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie con macchina roto orbitale con aspirazione con grana 120. Per conferire protezione applicare una mano di MICROVETRO MONOCOMPONENTE O VOLARE ANTIACQUA. Per ulteriori informazioni vedi scheda tecnica.

Temperatura di applicazione:	+10÷ +36	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5-1	cm per mano
Fuori polvere:	2-4	h
Riverniciabile dopo:	24	h
Secco in profondità:	20-25	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	
Tempo di essiccazione al lavaggio:	30	gg

Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO OX2 E MAXXI, nonché con i coloranti universali a base ossidi che si trovano in commercio.

È opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Caratteristiche tecniche:

Peso specifico:	1,7 ÷ 1,8	Kg/l
Viscosità:	60000-90000	cPs
pH:	12 - 14	
Solido in peso:	75%	
Resa teorica:	1,5 - 2	mq/Kg rasato
Mani consigliate:	1 o più a seconda dell'applicazione	
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	materico	
Emissione VOC:	Classe A+	(ISO 16000-9) (**)

(**) Relazione tecnica n. 355250 rilasciata dall'Istituto Giordano Spa

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.



Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. È consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Santo Stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015.