

OPERA GOLD SUPERCOPRENTE

SCHEDA TECNICA

Revisione : 08/10/2021

Prodotto: **Opera Gold supercoprente**

Categoria: Idropitture per Interni

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Idropittura murale a base di speciali emulsioni acriliche, pigmenti e cariche selezionate ad altissima resistenza all'azione della luce e delle intemperie. Punto di bianco e copertura ottime. D'aspetto opaco satinato. Perfettamente lavabile, con ottime proprietà di pennellabilità e distensione.

Impiego

Indicato per la verniciatura di superfici murarie sia interne che esterne. Applicabile su intonaci a base di leganti idraulici, gesso o cartongesso, e conglomerati di varia natura assorbenti, sia nuovi che vecchi, purché non sfarinanti.

Preparazione Supporti



Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con stucco in pasta e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di OPERA GOLD seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con CANDEGGINA. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con stucco in pasta; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di OPERA GOLD seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Avvertenze: Nel caso di tinte forti il fissativo per la preparazione dell'intonaco va diluito nel rapporto 1:1 con acqua.

Metodi Applicativi

Pennello: Diluire al 30-35% con acqua sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 5-6 ore tra una applicazione e la successiva.



Rullo: Diluire al 20-25% con acqua sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 5-6 ore tra una applicazione e la successiva.



Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.



| | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Temperatura di applicazione: | +5 ÷ +35 | °C |
| Umidità relativa di applicazione: | < 85% | |
| Spessore consigliato: | 35 ÷ 50 | µm per mano |
| Fuori polvere: | 0,5 | h |
| Riverniciabile dopo: | 5 ÷ 6 | h |
| Secco in profondità: | 24 | h |
| Pulitura attrezzi: | con acqua | |

Caratteristiche Tecniche:

| | | |
|-----------------|-----------------|----------------|
| Peso specifico: | 1,60 ÷ 1,65 | Kg/l |
| Viscosità: | 13.000 ÷ 18.000 | cPs |
| pH: | 7-8 | |
| Solido in peso: | 67% | |
| Resa teorica: | 9 – 11 | mq/l |
| Lavabilità: | >10000 | Colpi spazzola |
| Colore: | Bianco | |
| Aspetto: | Opaco satinato | |
| Confezioni: | 4 – 14 | Lt |

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 18 mesi.



Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Voci di capitolato

Opera Gold Supercoprente. Idropittura murale a base di speciali emulsioni acriliche, pigmenti e cariche selezionate ad altissima resistenza all'azione della luce e delle intemperie. Punto di bianco e copertura ottime. D'aspetto opaco satinato. Perfettamente lavabile, con ottime proprietà di pennellabilità e distensione. Resa teorica di 9 -11 mq/L.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.