




LOGGIA
industria vernici

SCHEMA TECNICA

Revisione: 27 maggio 2019



kymera - trasp

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Velatura trasparente per la protezione del Kymera

Applicazione

Preparazione supporti: Dopo 24 ore aver applicato l'Attivatore Kymera lavare con panno umido la superficie. Applicare quindi la finitura Kymera trasp a pennello o rullo



Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi: Pennello o *Plafoncino* : Pronto all'uso.



Procedere alla stesura di KYMERA TRASP incrociando le pennellate l'una sull'altra sino al completamento della superficie

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	20 ÷ 35	µm per mano
Fuori polvere:	4 ÷ 6	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	0,9 ÷ 1,0	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	7,5%	
Resa teorica:	7 – 8	mq/l
Colore:	Trasparente	
Aspetto:	Opaco traslucido	
Confezioni:	0,75 – 2,5 - 4	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.