

INTONACHINO ACRILSILOSSANICO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 31/03/2025

Prodotto: **Intonachino acrilsilossanico**

Categoria: Rivestimenti a Spessore

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Rivestimento a spessore a base di resine silossaniche e dispersioni acriliche, formulato con graniglie di quarzo e inerti di marmo selezionati. Unisce la caratteristica di buona traspirabilità a quella di essere idrorepellente. E' inoltre resistente agli alcali, al lavaggio e all'abrasione ed è additivato con agenti alghicidi e antimuffa. Ha ottimo potere di adesione che si intensifica progressivamente nel tempo per l'interazione tra lo strato di rivestimento silossanico ed il supporto murario.

Impiego

Protegge lungamente supporti come intonaci civili, calcestruzzi, prefabbricati, superfici anche preverniciate, purché aderenti.

Preparazione Supporti



Superfici Esterne Nuove. Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario livellare eventuali imperfezioni con una malta per esterni appropriata; infine carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di ISOLANTE ACRIL-SILOSSANICO e dopo 4-6 ore, è possibile stendere il fondo intermedio UNIFORMANTE 04. Trascorse 4-6 ore, stendere lo strato di INTONACHINO ACRIL-SILOSSANICO, seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Superfici Esterne Verniciate. Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con una malta per esterni appropriata; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di ISOLANTE ACRIL-SILOSSANICO e dopo 4-6 ore, è possibile stendere il fondo intermedio UNIFORMANTE 04. Stendere lo strato di INTONACHINO ACRILSILOSSANICO seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Metodi Applicativi



Frattazzo in acciaio inox: stendere l'intonachino pronto all'uso lasciandosi guidare dallo spessore del granello, distribuendolo in modo uniforme.



Avvertenze: Non applicare su superfici esposte al sole diretto.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Secco in profondità:	48	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea MAXXI, nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione

Peso specifico:	1,6 ÷ 1,7	Kg/l
Viscosità:	80000-100000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	84%	
Resa teorica:	grana 0,6-0,8 resa teorica 1,5 kg/mq grana 1-1,2 resa teorica 2 kg/mq grana 1,5 resa teorica 3 kg/mq	Kg/mq
Granulometria:	0,6 ÷ 0,8 / 1,0 ÷ 1,2/1,5	mm
Colore:	Bianco e Colori di Cartella	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	5 - 25	Kg

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.



Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) –
ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.