

COLORANDA

SCHEDA TECNICA

Revisione : 04/11/2021

Prodotto: **Coloranda**

Categoria: Idropitture per Interni

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Pittura acrilica indelebile all'acqua a base di speciali copolimeri acrilici, pigmenti e cariche selezionate. Ottima copertura e resa. D'aspetto opaco.

Impiego

Adatto nell'impiego di lavori di piccola fattura decoupage piccole decorazione, lavori scolastici, hobbistica, decorazione su legno etc.

Preparazione Supporti



Assicurarsi che la superficie sia ben asciutta e priva di polvere in caso di superfici già trattate può essere di aiuto una leggera carteggiatura con grana 120



Metodi Applicativi



pennello, Rullo: Diluire al max con 5% d'acqua sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 5-6 ore tra una applicazione e la successiva.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	35 ÷ 50	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	5 ÷ 6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura:



Colori di cartella: trasparente, bianco, giallo oro, noce, ocre, terra di siena scuro, testa di moro, blu cobalto, blu di prussia, giallo limone, nero, verde chiaro, verde scuro, argento, rosso

Peso specifico:	1,3 ÷ 1,4	Kg/l
Viscosità:	8.000 ÷ 10.000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	58%	
Resa teorica:	9-10	mq/l per mano
Confezioni:	0.1	l
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	opaco	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso

specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.