

LAVABILE ROYAL PAINT

SCHEDA TECNICA

Revisione : 11/10/2021

Prodotto: **Lavabile Royal Paint**
Categoria: Idropitture per Interni
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Idropittura murale superopaca, con pigmenti e cariche selezionate ad altissima resistenza. Punto di bianco e resa eccezionali. Perfettamente lavabile ed idrorepellente, con ottime proprietà di pennellabilità e distensione.

Impiego

Indicato per la verniciatura di alto pregio di superfici murarie sia interne che esterne. Applicabile su intonaci a base di leganti idraulici, gesso o cartongesso, e conglomerati di varia natura assorbenti, sia nuovi che vecchi, purché non sfarinanti. Idoneo in ambienti in cui vengono prodotti, trasformati e distribuiti gli alimenti. **Royal Paint lavabile** è conforme alla norma UNI 11021:2002 "Pitture e vernici. Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti (Rapporto di prova n.27/2016 rilasciato TERMOTECH ECO srl). a garanzia della conformità delle superfici secondo protocollo **HACCP** per prevenire le possibili contaminazioni degli alimenti.

Preparazione Supporti



Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL diluito 1:1 e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di Royal Paint- lavabile seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL diluito 1:1 e dopo 4- 6 ore verniciare con due mani di Royal Paint- lavabile seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Nel caso di supporti molto sfarinanti è opportuno sostituire il FISSACRIL con l'isolante a solvente ISOL 45.

Metodi Applicativi



Pennello e rullo: Diluire al 10-15% con acqua. Aspettare 6-8 ore tra una applicazione e la successiva.



Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	35 ÷ 50	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	6 ÷ 8	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche Tecniche:

Peso specifico:	1,40 ÷ 1,60	Kg/l
Viscosità:	10.000 ÷ 15.000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	55%	
Resa teorica:	12 – 13	mq/l
Lavabilità:	>25000	Colpi spazzola
Colore:	Bianco	
Aspetto:	Opaco satinato	
Confezioni:	4 – 14	Lt

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.



Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Voci di capitolato

Lavabile Royal Paint. Idropittura murale superopaca, con pigmenti e cariche selezionate ad altissima resistenza. Punto di bianco e resa eccezionali. Perfettamente lavabile ed idrorepellente, con ottime proprietà di pennellabilità e distensione. Conforme alla norma UNI 11021:2002 "Pitture e vernici. Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti (Rapporto di prova n.27/2016 rilasciato TERMOTECH ECO srl). a garanzia della conformità delle superfici secondo protocollo **HACCP** per prevenire le possibili contaminazioni degli alimenti.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.