




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEMA TECNICA

Revisione: 30 aprile 2019



# Imprinting Stone

Rivestimento decorativo a spatola a base calce.

## Caratteristiche generali

---

**Tipologia del prodotto:** Rivestimento che permette di riprodurre l'effetto della pietra. Formulato con calce idrata micronizzata, polvere di marmo e sabbie silicee, formulato con pigmenti inorganici, speciali additivi e cariche minerali inerti. Ottima resistenza agli agenti aggressivi, ai raggi U.V. ed alle muffe.

**Impiego:** Il prodotto può essere utilizzato per rivestimenti interni ed esterni.

## Applicazione

---

### Preparazione supporti:




**Per uso interno:** Prima di applicare **Imprinting Stone** è necessario procedere ad una adeguata preparazione della superficie per mezzo di rasanti in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK), successivamente carteggiati con carte abrasive (si consiglia una grana tipo P120-P150) dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:4. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 1 mano di **Maxi Fond** per unificare i vari assorbimenti del muro.

**Per uso esterno:** Applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:4. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 1 mano di **Maxi Fond** per unificare i vari assorbimenti del muro.

## Indicazioni applicative tecniche

---

### Metodi applicativi:



**Spatole in acciaio inox o frattazzo:** Pronto all'uso. Eventualmente per esigenze particolari aggiungere max 5 % d'acqua.

Applicare una mano di **Imprinting Stone** con la spatola in acciaio inox con uno spessore di circa 1,5: 2 mm a prodotto ancora umido. Lavorare **Imprinting Stone** con l'apposito Tampone Hellenica, per ricreare le caratteristiche venature irregolari del marmo. Appena il prodotto inizia ad essiccare procedere ad una prima lucidatura per mezzo di una spatola in acciaio inox per compattare le increspature più evidenti. Dopo essiccazione quasi completa, ripetere la lucidatura. Per riprodurre le fughe tra le pietre, aiutandosi con un listello incidere la superficie con la punta della spatola. Lasciare asciugare per 24 ore prima di applicare la finitura.

|                                    |           |             |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| Temperatura di applicazione:       | +10÷ +36  | °C          |
| Umidità relativa di applicazione:  | < 85%     |             |
| Spessore consigliato:              | 0,5 ÷ 1   | mm per mano |
| Fuori polvere:                     | 2-4       | h           |
| Riverniciabile dopo:               | 24        | h           |
| Secco in profondità:               | 20-25     | giorni      |
| Pulitura attrezzi:                 | con acqua |             |
| Tempo di essiccazione al lavaggio: | 30        | gg          |

## Tinteggiatura



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO OX, nonché con i coloranti universali a base ossidi che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

## Caratteristiche tecniche

|                 |                    |       |
|-----------------|--------------------|-------|
| Peso specifico: | 1,7 ÷ 1,8          | Kg/l  |
| Viscosità:      |                    | cPs   |
| pH:             | 12 - 14            |       |
| Solido in peso: | 75%                |       |
| Resa teorica:   | 1,5- 2             | mq/Kg |
| Colore:         | Colori di Cartella |       |
| Aspetto:        | Marmo lucido       |       |
| Confezioni:     | 1 - 2,5 - 5 - 25   | Kg    |

## Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**