

UMANA FISSATIVO TERMOISOLANTE BUILDING

SCHEDA TECNICA

Revisione : 15/10/2021

Prodotto: **Umana fissativo termoisolante Building**

Categoria: Umana

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Umana fissativo termoisolante è formulato con speciali emulsioni acriliche , microsfele cave di vetro .La presenza di microsfele cave di vetro permette di diminuire lo scambio termico tra muro e atmosfera, evitando il formarsi di condensa.

Impiego

Adatto come mano di fondo ancorante su muri nuovi o pre-verniciati, prima dell' applicazione di prodotti della linea UMANA

Preparazione Supporti



Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di Umana fissativo termoisolante e dopo 4-6 ore applicare la seconda mano



Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi due mani intervallate di 4-6 ore



Metodi Applicativi



Pennello rullo : Diluire 1:3 con acqua



Airless: E' sconsigliato l'uso dell'airless per la presenza delle sfere cave di vetro che possono intasare la pistola

Temperatura di applicazione:	5-35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	µm per mano
Fuori polvere:	0.5	h
Riverniciabile dopo:	4-6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	0.95	Kg/l
Viscosità:	1000	cPs
pH:	8	
Solido in peso:	40%	
Resa teorica:	15-20	mq/l per mano
Mani consigliate:		
Colore:	trasparente	
mani consigliate :	2	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.

