

# INFINITO

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 02/12/2022

Prodotto: **Infinito**

Categoria: Decorativi EVOLution

Azienda: Example

### Caratteristiche Generali

Rivestimento a base di calce idrata micronizzata, polvere di marmo e sabbie silicee, formulato con pigmenti inorganici, speciali additivi e cariche minerali inerti. Permette di riprodurre l'effetto della pietra.

### Impiego

INFINITO, con la sua eleganza, e? ideale per la protezione e il decoro di pareti interne ed esterne di edifici antichi o moderni di prestigio.

### Preparazione Supporti



Preparazione della superficie. Pulire accuratamente le superfici (pareti e cartongessi) rimuovendo tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:4 a seconda dell'assorbimento dei supporti. Attendere 4-5 ore e applicare una mano di PRIMAINFINITO FONDO MATERICO per mezzo di un rullo o pennello.

## Metodi Applicativi



Attrezzi per l'applicazione: spatola in acciaio inox o frattazzo dentato e attrezzi dedicati secondo il motivo richiesto. Diluizione del prodotto: pronto all'uso. Tempi di essiccazione: essiccazione completa in 24 ore.



Applicare una mano di INFINITO con la spatola dentata per determinare lo spessore e lisciare il prodotto ancora bagnato. A seconda dell'effetto utilizzare l'attrezzo dedicato: tampone legno, tampone tappetino, rullo coccodrillo, stencil, ecc. Per ricreare le venature naturali del marmo, utilizzare il tampone tappetino quando il prodotto è ancora bagnato e successivamente compattarlo per mezzo di un frattazzo inox fino all'effetto desiderato. Eventualmente è possibile utilizzare uno spruzzino con acqua per ottenere superfici lisce.

**Applicazione della finitura per protezione INFINITO in esterno:** dopo 48 ore applicare una mano di PELLE DI LUNA TRASP.

INFINITO si può decorare con DOROTEA, MARMO LIQUIDO, DIAMOND, MASCARA SILVER, MASCARA BRONZO, INFINITY, DOMUS FLOWERS, KIT MICA DECOR FLAKE, KEYTOWN, DOMUS FLOWERS, MANTRA, KIMERA RUGGINE, TURCHESE, VERDE RAME.

**NB: Prima di applicare l'effetto Kymera Ruggine e Kymera Verde Rame, è necessario applicare una mano di Fissacril diluito 2:1 a pennello, attendere 4-6 ore e poi procedere con il ciclo di applicazione di Kymera (consultare la scheda tecnica )**

Temperatura di applicazione:	+10 ÷ +36	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 1	µm per mano
Fuori polvere:	2 - 4	h
Riverniciabile dopo:	24	h
Secco in profondità:	20 - 25	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	
Tempo di essiccazione al lavaggio	30	giorni

## Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO OX2 E MAXXI, nonché con i coloranti universali a base ossidi che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione inserire

## Caratteristiche tecniche:

Peso specifico:	1,7 ÷ 1,8	Kg/l
Viscosità:	60000 - 90000	cPs
pH:	12 - 14	
Solido in peso:	75%	
Resa teorica:	0,8 - 2	m <sup>2</sup> /Kg rasato
Mani consigliate:	1 o più a seconda dell'applicazione	
Colore:	Colori di cartella	
Aspetto:	Materico	
Emissione VOC	Classe A+	(ISO 16000-9)(**)

(\*\*) Relazione tecnica n. 355250 rilasciata dall'Istituto Giordano Spa

## **Stoccaggio:**

---



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C.

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C.

## **Precauzioni di sicurezza:**

---

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

## **Voci di capitolato:**

---

Rivestimento decorativo a spatola a base calce. Preparazione del supporto con una mano di isolante Fissacril e di primer Primainfinito. Applicazione di tre mani di INFINITO nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € ..... al mq compreso di materiale e posa in opera.

## **Avvertenze**

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) –  
ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**