

MICROUNIFORM

SCHEDA TECNICA

Revisione : 12/01/2022

Prodotto: **Microuniform**

Categoria: Microloggia

Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

MICROUNIFORM è un primer resinoso per il ciclo MICROLOGGIA uniformante e come promotore di contatto .

Impiego

MICROUNIFORM è adatto come mano di fondo ancorante su supporti cementizi, sia interni che esterni e come uniformante prima dell' applicazione della finitura MICROVETRO BI Riduce ed uniforma gli assorbimenti dei supporti .

Preparazione supporti



Assicurarsi che il pavimento autolivellante o le pareti siano perfettamente asciutte , applicare MICROUNIFORM e dopo circa 2 – 3 ore applicare MICROPRIMER ATTAC.



Finitura ciclo MICROLOGGIA



Attendere 48 – 72 ore dopo l'applicazione della seconda mano di MICROLOGGIA 3 , applicare una mano di MICROUNIFORM e dopo circa 2– 4 ore applicare MICROVETRO BI lucido o opaco

Indicazioni applicative tecniche



Rullo o Pennello PRONTO ALL'USO

| | | |
|-----------------------------|--------|----|
| Temperatura di applicazione | +5 +40 | °C |
|-----------------------------|--------|----|

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------|
| Umidità relativa di applicazione | < 50% | |
| Spessore tipico: | alcuni millimetri | µm |
| Verniciabile dopo | 2-4 | h |
| Pulitura attrezzi: | con acqua | |
| Peso specifico: | 1,00 | Kg/l |
| pH: | 7 – 8 | |
| Resa teorica: | 14 | mq/l |
| Confezioni: | 1 - 5 | Kg |

Stockage:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.