




**LOGGIA**  
industria vernici

# SCHEMA TECNICA

Revisione: 26 luglio 2019



## CHROMO PRIMER

Adesivo concentrato per CHROMO FILM

### Caratteristiche generali

---

**Tipologia del prodotto:** Adesivo concentrato promotore di adesione per ogni superficie composto da gomme adesive e resine reticolanti . **CHROMO PRIMER** forma una pellicola ad elevata adesività con ottima resistenza chimica e meccanica .

**Impiego:** Emulsione adesiva che permette l'applicazione di CHROMO FILM

### Applicazione

---

**Preparazione supporti:**



*Superfici lisce :* Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante **FISSACRIL** e due mani di **Intermedial P3D** . a completa essiccazione applicare con plafone una mano di . **CHROMO PRIMER** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate



*INFINITO – MARMO ROMANO :* Applicare una mano di **Dorotea Silver /Oro** o **Diamond Silver /Oro** dopo 4-6 ore applicare con plafone una mano di . **CHROMO PRIMER** nel verso delle texture e seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate

### Indicazioni applicative tecniche

---

**Metodi applicativi:** Pennello: pronto all'uso



**Applicare CHROMO PRIMER su fasce da 70 – 80 cm su cui viene applicato il CROMO FILM**

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Temperatura di applicazione:      | +5 ÷ +35        | °C |
| Umidità relativa di applicazione: | < 85%           |    |
| Spessore consigliato:             | non applicabile |    |
| Pulitura attrezzi:                | con acqua       |    |

## Caratteristiche tecniche

---

|               |          |      |
|---------------|----------|------|
| pH:           | 5        |      |
| Resa teorica: | 18       | mq/l |
| Colore:       | Incolore |      |
| Confezioni:   | 1        | l    |

## Stoccaggio

---



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 6 mesi. Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta. Temperatura minima di stoccaggio: +5°C  
Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**