




SCHEDA TECNICA

Revisione: 1 settembre 2020



0.36

Plastogum

Guaina liquida stirolo-acrilica pedonabile.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Prodotto a base di particolari emulsioni stirolo-acriliche e plastificanti atti a dare al film applicato caratteristiche di alta impermeabilizzazione e buona elasticità. Addizionato con farine di quarzo fini e pigmenti resistenti alla luce e al calpestio.

Impiego: Prodotto pedonabile consigliato per il trattamento di campi da tennis, calcetto, piste ciclabili e per tutte quelle strutture che devono essere protette da infiltrazioni d'acqua.

Applicazione

Preparazione supporti: *Superfici Esterne Nuove:* Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Pulire le superfici. Applicare due mani di PLASTOGUM seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate(**).



Superfici Esterne Verniciate: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e pulire le superfici. Applicare quindi due mani di PLASTOGUM seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate (**).

Ciclo impermeabilizzante per terrazze: **passare su tutta la superficie il fondo isolante acrilico FISSACRIL con rullo, diluito con 50% d'acqua e lasciare asciugare circa 4-5 ore; quindi passare il PLASTOGUM con rullo tal quale e subito dopo stendere la lana di vetro e schiacciarla con rullo frangi bolle; nell'applicazione procedere per tratti di 1,20 x 1 m, srotolando subito dopo direttamente dal rotolo la lana di vetro; passare su quest'ultima col rullo fino ad immergerla totalmente nel PLASTOGUM prestando attenzione a sormontare la lana di vetro nelle giunture di almeno 5 cm; dopo aver completato l'intera superficie lasciare asciugare 24 ore; infine applicare altre 2 mani di PLASTOGUM tal quale con rullo di lana e rullo frangi bolle a distanza di 6-8 ore l'una dall'altra.**

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi (**):



Pennello e rullo: Diluire al 30-35% con acqua la prima mano ed al 15-20% la seconda mano. Aspettare 5-6 ore tra una applicazione e la successiva.

Rullo per bucciato: Stendere il prodotto tal quale per ottenere il tipico effetto a rilievo.

Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	40 ÷ 80	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	5 ÷ 6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura

Il prodotto è commercializzato nelle tinte base di cartella.



E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,25 ÷ 1,35	Kg/l
Viscosità:	15000 ÷ 18000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	70%	
Resa teorica (ciclo impermeabilizzante tal quale)	1 – 2	Kg/mq
Resa teorica (applicazione diluito)	4 – 5	Kg/mq
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Semilucido	
Confezioni:	1 – 5 – 10 – 20	Kg

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Guaina liquida stirolo-acrilica pedonabile. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSACRIL. Applicazione di due mani di PLASTOGUM nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.