

# UNIVERSAL PRIMER

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 23/09/2022

Prodotto: **Universal Primer**

Categoria: Fondi

Azienda: Loggia

### Caratteristiche Generali

Idropittura murale a base di speciali copolimeri acrilici, pigmenti e cariche selezionate. Ottima copertura e resa. D'aspetto opaco.

### Impiego

Utilizzato come fondo colorato su pareti prima dell'applicazione del PLASMA 3D e di altri decorativi: Fondo per Vanesia, Vanesia Glitter Oro, Vanesia Glitter Argento, Vanesia Oro, Velluto Fiorentino, Velluto Fiorentino Glitter oro, Velluto Fiorentino Glitter Argento, Velluto Fiorentino Oro, Seta d'Autore, Seta d'Autore Glitter oro, Seta d'Autore Glitter Argento, Seta d'Autore Oro, Stucco Antico, Kymera, Diamond Oro, Diamond Argento, Fashion, Perlato, Perlato Oro, Maxipearl, Effetto Cerato, Luminor Oro, Luminor Argento, Effetto Jeans, Sharki, Sharki Gold, Sharki Silver, Sharki Silver Diamante, Sharki Gold Diamante Glitter Oro, Sharki Gold Diamante Glitter Argento, Oro Puro, Oro Diamante, Replay, Domus Aurea, Domus Diamante Oro, Domus Diamante Argento, Domus Oro, Domus Argento, Domus Noir.

### Preparazione Supporti



Verificare che siano trascorse 4-5 ore dall'applicazione del PRIME P3D WALL e che la superficie sia perfettamente pulita. Applicare il prodotto secondo quanto descritto di seguito.

### Metodi Applicativi



*Pennello e Rullo:* Diluire al max con 10-15% d'acqua per applicazione con il rullo e 20% per applicazione con pennello, sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 5-6 ore tra una applicazione e la successiva.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	35 ÷ 50	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	5 ÷ 6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con il sistema tintometrico della linea L'ANGELO 40X.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Peso specifico:	1,2 ÷ 1,3	Kg/l
Viscosità:	8.000 ÷ 10.000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	58%	
Resa teorica:	12-14	m <sup>2</sup> /l
Confezioni:	0,75 - 4	l
Colore:	Colori di Cartella 40X	
Aspetto:	opaco	

## Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza:

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

## Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**