

RISANARE ACRIL

SCHEDA TECNICA

Revisione : 25/02/2025

Prodotto: **Risanare Acril**
Categoria: Linea Risanare
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Idropittura superlavabile a base di emulsioni acriliche, è additivata con specifici agenti antimuffa, che riducono fortemente il processo di ricrescita delle efflorescenze. Ha un elevato punto di bianco, un alto potere coprente ed ottima resistenza al lavaggio. Buona applicabilità. Idoneo in ambienti in cui vengono prodotti, trasformati e distribuiti gli alimenti .

RISANARE ACRIL è conforme alla norma UNI 11021:2002 "Pitture e vernici. Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti (Rapporto di prova n.018/2016 rilasciato TERMOTECH ECO srl), a garanzia della conformità delle superfici secondo protocollo HACCP per prevenire le possibili contaminazioni degli alimenti.

Impiego

Indicato per la verniciatura di tutte le superfici murarie interne, in ambienti umidi dove è facile la formazione di muffe. Applicabile su intonaci a base di leganti idraulici, gesso o cartongesso, e conglomerati di varia natura assorbenti, sia nuovi che vecchi, purché non sfarinanti. La presenza di additivi a largo spettro d'azione protegge le pareti dalla formazione di muffe (conforme alla norma UNI EN 15457- resistenza alla formazione di funghi).

Preparazione Supporti



Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante RISANARE FIX e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di RISANARE ACRIL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa con RISANARE CID. Sanificare poi con una mano di RISARE STOP . Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante RISANARE FIX L e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di RISANARE ACRIL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Metodi Applicativi



Pennello: Diluire al 30-35% con acqua sia per la prima che per la seconda mano.

Aspettare 5-6 ore tra una applicazione e la successiva.

Rullo: Diluire al 20-25% con acqua sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 5-6 ore tra una applicazione e la successiva.



Airlless: Nelle applicazioni ad airlless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.



Caratteristiche del prodotto:

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	35 ÷ 50	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	6 ÷ 8	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche Tecniche:

Peso specifico:	1,40 ÷ 1,60	Kg/l
Viscosità:	10.000 ÷ 15.000	cPs
CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 13300 Resistenza alla spazzolatura ad umido ISO 11998	Classe 1 < 5 micron 200 cicli	
Brillantezza (Gloss) ISO 2813	Opaco < 10 (geometria 85°)	
CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI 10795 Potere coprente (Ybianco/Ynero) UNI 11271	Classe 2 98 < c < 99,5	
pH:	7-8	
Solido in peso:	55%	
Resa teorica:	9-11	mq/l
Colore:	Bianco	
Aspetto:	opaco	
Confezioni:	4 – 14	Lt

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.



Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Voci di capitolato

Lavabile acrilica risanante e igienizzante. Preparazione del supporto con una mano di isolante RISANARE FIX. Applicazione di due mani di RISANARE ACRIL nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) –
ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.