

## RISANARE TRASPI

Traspirante igienizzante antimuffa

### Caratteristiche generali

---

**Tipologia del prodotto:** Idropittura murale traspirante per interni . Formulata con resine e pigmenti di prima qualità che assicurano al prodotto doti di eccezionale copertura, resa e resistenza all'abrasione. Le ottime caratteristiche di traspirabilità la rendono idonea per la pitturazione di ambienti con elevato grado di umidità.

**Impiego:** Indicato per la verniciatura di quelle superfici murarie sia interne dove è richiesta traspirabilità e potere antimuffa. Applicabile su intonaci a base di leganti idraulici, gesso o cartongesso, e conglomerati di varia natura assorbenti, sia nuovi che vecchi, purché non sfarinanti. La presenza di additivi a largo spettro d'azione protegge le pareti dalla formazione di muffe (conforme alla norma UNI EN 15457- resistenza alla formazione di funghi).

### Applicazione

---

**Preparazione supporti:** *Superfici Interne Nuove:* Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante **RISANARE FIX** e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di **RISANARE RASPI** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



*Superfici Interne Verniciate:* Eliminare eventuali tracce di muffa utilizzando **RISANARE CID** . Sanificare poi con una mano di **RISANAR STOP** . Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante **RISANARE FIX** e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di **RISANARE RASPI** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

### Indicazioni applicative tecniche

---

**Metodi applicativi:** *Pennello:* Diluire al 25-30% con acqua sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 5-6 ore tra una applicazione e la successiva.



*Rullo:* Diluire al 20% con acqua sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 5-6 ore tra una applicazione e la successiva.

*Airless:* Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	35 ÷ 50	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	5 ÷ 6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,68 ÷ 1,75	Kg/l
Viscosità:	20.000 ÷ 25.000	cPs
pH:	7 – 8	
Solido in peso:	70%	
Resa teorica:	9 – 11	mq/l
Colore:	Bianco	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	4 - 10	l

### CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 13300

Misura	Norma	Classificazione	Risultato
Resistenza alla spazzolatura ad umido	ISO 11998	Classe 3	[≥20 µm e <70 µm 200 cicli]
Brillantezza (Gloss )	ISO 2813	Opaco	< 10 (geometria 85°)
Dimensione massima particelle	ISO 1524	Fine	< 100

### CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI 10795



Misura	Norma	Classificazione	Risultato
Potere coprente (Ybianco/Ynero)	UNI 11271	buona	$96 \leq c < 98$
Diffusione del vapore d'acqua W <sub>DB</sub> (Traspirabilità )	ISO 7783-2	Alta	>150 g/m <sup>2</sup> in 24 h

## Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Voci di capitolato

---

---

Idropittura traspirante idrorepellente ad alta copertura. Preparazione del supporto con una mano di isolante **RISANARE FIX** . Applicazione di due mani di **RISANARE RASPI** nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € ..... al mq compreso di materiale e posa in opera.

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**