



LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 20 dicembre 2009

0.54



Marmorino Antico

Rivestimento decorativo a spatola a base calce.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Rivestimento a base di calce idrata (invecchiata 12 mesi), polvere di marmo, formulato con pigmenti inorganici, speciali additivi e cariche minerali inerti. Ottima resistenza agli agenti aggressivi presenti in zone industriali e marine; inoltre il prodotto è resistente ai raggi U.V. ed alle muffe.

Impiego: Indicato per l'impiego su edifici antichi o moderni artisticamente interessanti. Il prodotto può essere utilizzato per rivestimenti interni ed esterni.

Applicazione

Preparazione supporti: Prima di applicare il Marmorino è necessario procedere ad una adeguata preparazione della superficie per mezzo di stucchi in polvere o in (o), successivamente rasati con carte abrasive (si tipo P120) dopo circa 12 ore dalla fine az minata la carteggiatura procedendo all'eventuale e polveri, applicare una mano di fissativo vinilico FISSAMIR diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:4. Dopo 4-5 ore zione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 1-2 mani di ilico intervallate da circa 5-6 ore l'una dall'altra. Il Primer deve nco oppure dello stesso tono di colore che si è scelto per lo con un grado di intensità inferiore.



Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi: *Spatole in acciaio inox o frattazzo:* Pronto all'uso. Eventualmente per esigenze particolari aggiungere acqua.



Ita applicare 3 mani di Marmorino Antico intervallate da
na Le prime due mani dovranno essere ben rasate lisce
sic mano come finitura dovrà essere applicata
sovrapponendo le spatolate sino al completamento della parete. Finita la
parete si procederà alla lucidatura per mezzo di una raschietta in acciaio
ariate direzioni sino ad ottenere la brillantezza desiderata.

Per ottenere un effetto più idrorepellente dopo 5-6 giorni è possibile procedere in maniera molto leggera alla rasatura utilizzando una cera d'api.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 1	mm per mano
Fuori polvere:	2	h
Riverniciabile dopo:	8	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura

Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO OX, nonché con i coloranti universali a base ossidi che si trovano in commercio.



Non mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,35 ÷ 1,40	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	12 - 14	
Solido in peso:	58%	
Resa teorica:	2 - 3	mq/Kg
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Marmo lucido	
Confezioni:	1 - 5 - 25	Kg


Stoccaggio

Il prodotto non apre il tappo e conservarlo in un luogo asciutto e fresco, ha una durata di validità di 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere il tappo e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima

Temperatura massima



Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Rivestimento decorativo a spatola a base calce. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSAMUR e due di Primer Vinilico. Applicazione di tre mani di MARMORINO ANTICO nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.