




SCHEDA TECNICA

Revisione: 5 giugno 2018



Vanesia

Rivestimento setoso a pennello.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Vanesia è un rivestimento per interni di grande fascino con i riflessi della seta.

Impiego: Per la sua eleganza, Vanesia è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne di edifici antichi o moderni di prestigio, quali, ville, hotel, banche e uffici.

Applicazione

Preparazione supporti:



Pulire accuratamente le superfici (pareti o cartongessi) che devono essere decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo 12 ore dalla fine dell'applicazione dello stucco rasante, carteggiare con carte abrasive tipo P120-P150. Applicare una mano di fissativo vinilico FISSACRIL diluito 1:4 con acqua. Attendere 4-5 ore e applicare 1-2 mani di Primer Acrilico colorato della stessa tonalità del colore del Vanesia scelto.



Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:



Plafoncino o pennellessa: Pronto all'uso. Eventualmente per esigenze particolari aggiungere 5 – 10% di acqua.

Attendere 6-8 ore dalla fine dell'applicazione del Primer e procedere alla stesura di una prima mano di Vanesia incrociando le pennellate in modo irregolare sino al completamento della parete. Passate 4-6 ore applicare una seconda mano seguendo le medesime indicazioni già assunte per la prima sino ad ottenere l'effetto desiderato.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	35 ÷ 50	mm per mano
Fuori polvere:	1 ÷ 2	h
Riverniciabile dopo:	6 - 8	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO e L'ANGELO OX, nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	0,9 ÷ 1,0	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	30%	
Resa teorica:	9 – 10	mq/l
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Seta cangiante	
Confezioni:	0,75 - 4 – 14	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Rivestimento setoso a pennello. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSACRIL e due di Primer Acrilico. Applicazione di due mani di VANESIA nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.