

UMANA SABBIA

SCHEDA TECNICA

Revisione : 18/10/2021

Prodotto: **Umana Sabbia**

Categoria: Umana

Azienda: Loggia

Decorativo per interno con proprietà fotocatalitica Ecoattiva con brevetto SARC Sistema innovativo per l'abbattimento e mitigazione dell' inquinamento ambientale secondo le linee guida del D.M. n.13959 del 01/04/2004 .

Per la linea Umana è stato attuato il primo progetto di ricerca per stabilire l'attività degradativa virucida nei confronti del SARS-COV-2 l'agente patogeno responsabile della pandemia covid-19. I risultati della ricerca hanno rilevato che il principio attivo di Umana ha una marcata azione virucida nei confronti del SARS-COV-2. Questo effetto si evince già ai tempi di contatto nell'ordine dei minuti e rimane costante nel tempo.

Caratteristiche Generali

UMANA SABBIA è una finitura acrilica per decorazione d'interni di grande fascino ad effetto sabbia satinato che crea una texture irregolare che evoca i disegni lasciati dal vento sulle dune di sabbia; indicato per ambienti sia classici che moderni.

Impiego

UMANA SABBIA è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne di edifici antichi o moderni di prestigio, quali ville, hotel, banche e uffici.

Preparazione Supporti



Prima di applicare UMANA SABBIA è necessario procedere ad un'adeguata preparazione della superficie per mezzo di rasanti in polvere o in pasta (tipo UMANA STUCCO); dopo 12 ore dall'applicazione del rasante lisciare il supporto con carta abrasiva (si consiglia una grana tipo P150). Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico UMANA FISSATIVO diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:3. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 2 mani di UMANA FONDO BIANCO O COLORATO della stessa nuance della finitura.

Metodi Applicativi



Spalter 1x10cm o plafoncino 3x10cm: Diluizione del prodotto: 5-10% con acqua.

Dopo 6-8 ore dall'applicazione dell'FONDO UNIVERSALE, procedere all'applicazione di UMANA SABBIA incrociando le pennellate sino al completamento della parete. Per ottenere una parete più ricca di sfumature di sabbia si può applicare la seconda mano di UMANA SABBIA, andando a riempire gli spazi più vuoti. E' possibile avere vari effetti di UMANA SABBIA: effetto obliquo o, semplicemente effetto verticale, stendendo il prodotto in un solo verso, dall'alto verso il basso, fino al completamento della parete

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	50 ÷ 100	µm per mano
Fuori polvere:	1 ÷ 2	h
Riverniciabile dopo:	6 - 8	h
Secco in profondità:	48	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO e L'ANGELO OX, nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione

Peso specifico:	1,40÷ 1,45	Kg/l
Viscosità:	14000-16000	cPs
pH:	8-9	
Solido in peso:	60%	
Resa teorica:	6-7	mq/l
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Sabbiato oro, argento e diamante	
Confezioni:	0,75 - 2.5 - 4	l

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato:

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

European Patent

Office

Brevetto SARC: Idropittura battericida a base di semiconduttori nanocristallini accoppiati stabilizzata mediante utilizzo di antiossidanti a rilascio controllato.

Titolare : Loggia Industria Vernici S.r.l.

Domanda di deposito : [IT2006LT00009 31082006](#) Anno di deposito : 2006

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.