

# UMANA GLITTER

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 18/10/2021

Prodotto: **Umana Glitter**

Categoria: Umana

Azienda: Loggia

**Finitura cangiante per interno con proprietà fotocatalitica Ecoattiva con brevetto SARC Sistema innovativo per l'abbattimento e mitigazione dell' inquinamento ambientale secondo le linee guida del D.M. n.13959 del 01/04/2004.**

**Per la linea Umana è stato attuato il primo progetto di ricerca per stabilire l'attività degradativa virucida nei confronti del SARS-COV-2 l'agente patogeno responsabile della pandemia covid-19. I risultati della ricerca hanno rilevato che il principio attivo di Umana ha una marcata azione virucida nei confronti del SARS-COV-2. Questo effetto si evince già ai tempi di contatto nell'ordine dei minuti e rimane costante nel tempo.**

## Caratteristiche Generali

Rivestimento decorativo di grande fascino con riflessi argentati che riveste il tuo ambiente con la delicatezza della luce di stelle. Indicato per il decoro di ville ed appartamenti, hotel, negozi.

## Impiego

Per la sua eleganza, UMANA GLITTER è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne di edifici antichi o moderni di prestigio, quali, ville, hotel, banche e uffici.

## Preparazione Supporti



Pulire accuratamente le superfici (pareti o cartongessi) che devono essere decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo UMANA STUCCO). Dopo 12 ore dalla fine dell'applicazione dello stucco rasante, carteggiare con carte abrasive tipo P120 - P150. Applicare una mano di fissativo acrilico UMANA FISSATIVO diluito 1:4 con acqua. Dopo 4-5 ore applicare 1 mano di UMANA FONDO UNIVERSALE per UMANA GLITTER bianco o colorato.

## Metodi Applicativi



*Spalter o Plafoncino:* Il prodotto va diluito fino al 20% con acqua. Agitare bene prima dell'uso.

*Applicazione con Spalter o Plafoncino:* Passate 6–8 ore dalla fine dell'applicazione del Primer, procedere alla stesura di UMANA GLITTER per mezzo di un plafoncino o splater incrociando le pennellate in modo irregolare su tutta la superficie sino al completamento della parete. Dopo 4-6 ore passare una seconda mano come fatto per la prima fino a ottenere l'effetto desiderato.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	80 ÷ 120	µm per mano
Fuori polvere:	2 ÷ 4	h
Riverniciabile dopo:	2 - 4	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

E' possibile applicare UMANA GLITTER tutto in un verso sia orizzontale che verticale.

## Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO 40X.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione

Peso specifico:	0,85 ÷ 0,95	Kg/l
Viscosità:	12.000 – 14.000	cPs
pH:	8-9	
Solido in peso:	46%	
Resa teorica:	7-8	mq/l
Lavabilità:		Colpi spazzola
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	glitterato argenteo	
Confezioni:	0,75 – 2.5 -4	l

## Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## **Precauzioni di sicurezza:**

---

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

## **Voci di capitolato:**

---

## **Avvertenze**

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

### **European Patent**

#### **Office**

**Brevetto SARC: Idropittura battericida a base di semiconduttori nanocristallini accoppiati stabilizzata mediante utilizzo di antiossidanti a rilascio controllato.**

**Titolare : Loggia Industria Vernici S.r.l.**

**Domanda di deposito : [IT2006LT00009 31082006](#) Anno di deposito : 2006**

**Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY**

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**