

UMANA FASCINO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 18/10/2021

Prodotto: **Umana Fascino**

Categoria: Umana

Azienda: Loggia

Decorativo per interno con proprietà fotocatalitica Ecoattiva con brevetto SARC Sistema innovativo per l'abbattimento e mitigazione dell' inquinamento ambientale secondo le linee guida del D.M. n.13959 del 01/04/2004 .

Per la linea Umana è stato attuato il primo progetto di ricerca per stabilire l'attività degradativa virucida nei confronti del SARS-COV-2 l'agente patogeno responsabile della pandemia covid-19. I risultati della ricerca hanno rilevato che il principio attivo di Umana ha una marcata azione virucida nei confronti del SARS-COV-2. Questo effetto si evince già ai tempi di contatto nell'ordine dei minuti e rimane costante nel tempo.

Caratteristiche Generali

UMANA FASCINO è un rivestimento per interni di grande fascino con riflessi ad effetto metallico, argenteo o dorato, con grana fine o grossa.

Impiego

Per la sua eleganza, **UMANA FASCINO** è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne di edifici antichi o moderni di prestigio, quali, ville, hotel, banche e uffici.

Preparazione Supporti



Pulire accuratamente le superfici (pareti o cartongessi) che devono essere decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta. Dopo 12 ore dalla fine dell'applicazione dello stucco rasante, carteggiare con carte abrasive tipo P120-P150. Applicare una mano di fissativo **UMANA FISSATIVO** diluito 1:3 con acqua. Attendere 4-5 ore e applicare 1-2 mani di Primer **UMANA FONDO UNIVERSALE**.

Metodi Applicativi



Pennellessa o Plafoncino o Guanto per decori: Pronto all'uso. Eventualmente aggiungere 5% d'acqua. Passate 6-8 ore dalla fine dell'applicazione del UMANA FONDO UNIVERSALE procedere alla stesura di una prima mano di **UMANA FASCINO** per mezzo di un guanto decor o con plafoncino, incrociando le pennellate in modo irregolare sino al completamento della parete. Passate 4-6 ore applicare una seconda mano seguendo le medesime indicazioni già assunte per la prima sino ad ottenere l'effetto desiderato.

Applicazione su Infinito: Dopo aver scelto il tipo di effetto per l'Infinito, Passare una prima mano **UMANA FASCINO** Silver a pennello (diluizione prodotto 5 max 25% con acqua) sfumandolo da bagnato con una spugna; una volta asciutto procedere con i colori scelti di Dorotea con la stessa metodologia di applicazione.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	35 ÷ 50	µm per mano
Fuori polvere:	4 ÷ 6	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO, L'ANGELO OX e MAXXI, nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Peso specifico:	1,13 ÷ 1,17	Kg/l
Viscosità:	10000 - 12000	cPs
pH:	8 - 9	
Solido in peso:	40%	
Resa teorica:	7 - 8 mq/lt su Infinito e Marmo Romano; 6-7 mq/lt su Maxifond	mq/l
Mani Consigliate:	2	
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Semilucido cerato	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato:

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

European Patent

Office

Brevetto SARC: Idropittura battericida a base di semiconduttori nanocristallini accoppiati stabilizzata mediante utilizzo di antiossidanti a rilascio controllato.

Titolare : Loggia Industria Vernici S.r.l.

Domanda di deposito : [IT2006LT00009 31082006](#) Anno di deposito : 2006

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.