

FISSACRIL

SCHEDA TECNICA

Revisione : 11/01/2022

Prodotto: **Fissacril**
Categoria: Isolanti Fissativi
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Prodotto di fondo per idropitture e rivestimenti plastici formulato con emulsioni acriliche.

Impiego

Adatto come mano di fondo ancorante su muri nuovi o preverniciati, sia interni che esterni. Riduce ed uniforma gli assorbimenti dei supporti da verniciare e consolida l'intonaco.

Preparazione Supporti



Superfici Esterne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario livellare eventuali imperfezioni con una malta per esterni appropriata; infine carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto verniciante dopo 4-6 ore.



Superfici Esterne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con una malta per esterni appropriata; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto verniciante dopo 4-6 ore.



Nel caso di supporti molto sfarinanti è opportuno sostituire il FISSACRIL con l'isolante a solvente ISOL 45.

Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto verniciante dopo 4-6 ore.

Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto verniciante dopo 4-6 ore.

Metodi Applicativi



Pennello e Rullo: Diluire da 1:1 a 1:3 con acqua a secondo dell'assorbimento del supporto. Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.



Avvertenze: L'aggiunta di fissativo alle idropitture in fase di diluizione non può considerarsi sostitutiva di un'applicazione a sé del fondo. Solo in quest'ultimo caso infatti il fissativo penetra in profondità nell'intonaco e permette di uniformare gli assorbimenti e di bloccare parti di esso poco consolidate. L'aggiunta di fissativo all'idropittura, infatti, ne aumenta il contenuto acrilico, ma non previene tali difetti.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	<85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	4 ÷ 5	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura:



Testo da inserire

Peso specifico:	1	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	25%	
Resa teorica:	8 - 10	mq/l
Colore:	Incolore	
Aspetto:	Traslucido	
Confezioni:	1 - 5 - 10 - 20	l

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.