

ISOL 45

SCHEDA TECNICA

Revisione : 24/03/2022

Prodotto: **Isol 45**
Categoria: Linea Pavimenti
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Isolante fissativo a solvente. Prodotto formulato con speciali copolimeri a base di metacrilati. Eccezionale resistenza alle intemperie, agli acidi ed agli alcali. Rapidità di essiccazione.

Impiego

Indicato come fondo per uniformare ed eliminare i diversi assorbimenti su pareti esterne ed interne e per fissare vecchi intonaci polverosi e vecchie pitture sfarinanti o degradate.

Preparazione Supporti



Superfici Esterne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario livellare eventuali imperfezioni con una malta per esterni appropriata; infine carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di ISOL 45 seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto verniciante dopo 12 ore.



Superfici Esterne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con una malta per esterni appropriata; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di ISOL 45 seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto verniciante dopo 12 ore.



Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di ISOL 45 seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto verniciante dopo 12 ore.

Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di ISOL 45 seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto verniciante dopo 12 ore.

Metodi Applicativi



Pennello, Rullo, Airless: Prodotto pronto all'uso. In caso di necessità diluire con diluente sintetico in percentuale non superiore al 100%.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con diluente sintetico o nitro	

Caratteristiche:

Peso specifico:	0,95 – 1	Kg/l
Solido in peso:	12,5%	
Resa teorica:	12 – 15	m ² /l
Confezioni:	1 – 5 – 20	l
Colore:	Incolore	
Aspetto:	Trasparente	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.