




LOGGIA
industria vernici

SCHEMA TECNICA

Revisione: 14 settembre 2009



Silnew

Impregnante silconico.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Prodotto idrorepellente a base di resine silconiche non filmogene, resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici. Penetra in profondità nel supporto creando una barriera idrorepellente, lasciando però inalterata la permeabilità del vapore acqueo in quanto non forma pellicola dopo essiccazione. SILINEW impedisce lo sgretolamento dei materiali da costruzione sottoposti al gelo e disgelo ed alle chiazze biancastre causate dai sali solubili in acqua estratti dal muro.

Impiego: Indicato come impregnante idrorepellente di strutture in cemento e su qualsiasi superfici murali tipo: calcestruzzo a vista, conglomerati cementizi, pannelli in legno-cemento o cemento-amianto, pietra, mattoni, intonaco.

Applicazione

Preparazione supporti: *Superfici Esterne:* Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Pulire accuratamente le superfici da trattare. Applicare quindi una mano di SILINEW seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi: *Pennello, Rullo, Spruzzo:* Prodotto pronto all'uso.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:		
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con diluente sintetico o nitro	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	0,80 – 0,95	Kg/l
Viscosità:		
Solido in peso:	8%	
Resa teorica:	12 – 15	mq/l
Colore:	Incolore	
Aspetto:	Trasparente	
Confezioni:	1 – 5 – 20	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Impregnante siliconico. Preparazione del supporto secondo le specifiche tecniche. Applicazione di una mano di SILINEW nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere l'effetto desiderato. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.