

# LATTIFLEX

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 28/10/2021

Prodotto: **Lattiflex**  
Categoria: Isolanti Fissativi  
Azienda: Loggia

## Caratteristiche Generali

Consolidante per cemento e intonaco a base di composti inorganici e additivi con elevato potere penetrante, dotato di una buona compatibilità verso i leganti inorganici quali cemento e calce.

## Impiego

-LATTIFLEX è IDEALE come , fissativo, isolante o stabilizzante del fondo prima dell'applicazione dei rivestimenti a calce e cemento.

-LATTIFLEX viene inoltre utilizzato per strati di ancoraggio su superfici in calcestruzzo liscio, e per confezionare boiacche cementizie adesive ,e per massetti ancorati.

## Preparazione Supporti



a) Liberare la superficie da polvere, oli, grassi, cere, ecc.. Aggiungere ad una parte di LATTIFLEX tre parti di acqua e mescolare fino ad omogeneizzare il tutto. Utilizzare la miscela ottenuta come legante per impasti sabbia e cemento,



b) Utilizzare LATTIFLEX come fondo isolante: utilizzato come fissativo o stabilizzatore del fondo prima dell'applicazione dei rivestimenti murali minerali ,diluire 1:4-5 con acqua e applicare con pennello o rullo



## Metodi Applicativi

pennello rullo, come fissativo



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	µm per mano
Fuori polvere:	1	h
Riverniciabile dopo:	24	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## **Caratteristiche tecniche:**

---

Peso specifico:	1	Kg/l
Viscosità:	1000	cPs
pH:	8-9	
Solido in peso:	20%	
Resa teorica:	a secondo dell'utilizzo	mq/l
Colore:	Incolore	
Aspetto:	Traslucido	
Confezioni:	5 – 20	l

## **Stoccaggio:**

---



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## **Precauzioni di sicurezza:**

---

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

## **Avvertenze**

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**