




LOGGIA
industria vernici

SCHEMA TECNICA

Revisione: 14 settembre 2009



Flystuk in polvere

Stucco adesivo in polvere per interni.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Stucco in polvere a base di specifiche resine solide micronizzate, ritardanti, miscele di gesso e cariche selezionate. Ottima aderenza, buona lavorabilità. Facilità di applicazione e di preparazione. Ritenzione di acqua controllata. Elevata resistenza ed carteggiabilità.

Impiego: Prodotto riempitivo per muro e legno. Indicato per la correzione di crateri e lesioni sui supporti da verniciare.

Applicazione

Preparazione supporti:



Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate e carteggiare; infine pulire le superfici.

Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture; passare una mano preventiva di FISSAMUR su supporti troppo sfarinanti. Stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate; carteggiare e pulire le superfici.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:



Frattazzo, Spatola e Spatola americana: mescolare bene il prodotto 2:1 con acqua fino ad ottenere una pasta omogenea. Tempo di lavorabilità 80 minuti. Applicare il prodotto procedendo con rasature successive mediante frattazzo o spatole in acciaio, per riempire crepe ed avvallamenti.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore tipico:	0,5 ÷ 1	mm
Carteggiabile dopo:	1	h
Verniciabile dopo:	6	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche


Peso specifico (miscelato):	1,7 ÷ 1,8	Kg/l
Viscosità:		
pH (miscelato):	7 ÷ 8	
Solido in peso (miscelato):	68%	
Resa teorica:	0,5	mq/Kg
Colore:	Bianco	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	1 - 5 - 20 - 25	Kg

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.