

# STUCCO P3D ALTO SPESSORE IN PASTA

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 25/11/2021

Prodotto: **Stucco p3d alto spessore in pasta**

Categoria: Plasma 3D

Azienda: Loggia

## Caratteristiche Generali

Stucco in pasta a base di specifiche emulsioni viniliche, miscele di gesso e cariche micronizzate. Ottima aderenza, lavorabilità e scorrevolezza. Facilità di applicazione. Elevata resistenza ed ottima carteggiabilità.

## Impiego

Ottimo riempitivo per muro, legno e cartongesso. Indicato per la preparazione dei sui supporti da verniciare con il ciclo del PLASMA 3D.

## Preparazione Supporti



**Superfici Interne Nuove:** Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Stuccare eventuali fori o imperfezioni con Stucco P3D WALL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate e carteggiare; infine pulire le superfici.

**Superfici Interne Verniciate:** Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture; passare una mano preventiva di Primer P3D WALL su supporti troppo sfarinanti. Stuccare e rasare le imperfezioni con Stucco P3D WALL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate; carteggiare e pulire le superfici.

## Metodi Applicativi



**Frattazzo, Spatola e Spatola americana:** Applicare il prodotto tal quale. Procedere con rasature successive mediante frattazzo o spatole in acciaio, per riempire crepe ed avvallamenti.





Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 1	µm per mano
Carteggiabile dopo:	1	h
Riverniciabile dopo:	6	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	1,75 ÷ 1,85	Kg/l
Viscosità:	150000	cPs
pH:	7 - 8	
Solido in peso:	72%	
Resa teorica:	6	mq/Kg
Colore:	Bianco	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	1 - 5 - 20	Kg

## Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

## Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

