




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 15 settembre 2009



Risolvo

Super smalto Gel mano unica.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Smalto GEL mano unica (fondo-finitura) formulato con speciali resine sintetiche, coloranti resistenti alla luce e pigmenti anti corrosivi passivanti idonei a garantire una perfetta aderenza su supporti in lamiera zincata e leghe leggere. Ottima resistenza all'abrasione, resistente agli acidi ed alcali. Inoltre, per il particolare legante impiegato e la scelta di pigmenti termostabili, il prodotto resiste a temperature di esercizio fino a 200°C.

Impiego: Indicato come mano unica su superfici in ferro, lamiere zincate e leghe leggere. Non necessita di diluizione per l'applicazione e può essere applicato facilmente su supporti in verticale perché non cola.

Applicazione

Preparazione supporti:



Superfici Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e privo di tracce di grasso ed olio. In caso contrario pulire la superficie con solvente o con un appropriato sgrassante. Con la spazzola d'acciaio o la carta abrasiva togliere via la calamina e la ruggine ove presenti; infine pulire le superfici da verniciare. Applicare una mano di RISOLVO seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Superfici Verniciate: Con la spazzola d'acciaio o la carta abrasiva togliere residui sfoglianti di vecchie vernici e segni di ossidazione; pulire le superfici da riverniciare. Applicare direttamente una mano di RISOLVO seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

E' possibile passivare col RUGGINOX la ruggine difficile da eliminare, sia su ferro nuovo che su quello già verniciato.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:

Pennello: Applicare direttamente sul supporto carteggiato e sgrassato. L'effetto tixotropico della gelatina si annulla per la forza meccanica esercitata dall'azione del pennello. Non cola.



| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----|
| Temperatura di applicazione: | +5 ÷ +35 | °C |
| Umidità relativa di applicazione: | < 85% | |
| Spessore consigliato: | 50 ÷ 100 | µm |
| Fuori polvere: | 1 ÷ 2 | h |
| Riverniciabile dopo: | | |
| Secco in profondità: | 24 | h |
| Pulitura attrezzi: | con diluente sintetico o nitro | |

Tinteggiatura

Il prodotto è commercializzato nelle tinte della Cartella di riferimento.

Caratteristiche tecniche

| | | |
|-----------------|--------------------|------|
| Peso specifico: | 1,15 ÷ 1,25 | Kg/l |
| Viscosità: | Gel | |
| Solido in peso: | 65% | |
| Resa teorica: | 10 – 12 | mq/l |
| Colore: | Colori di Cartella | |
| Aspetto: | Lucido | |
| Confezioni: | 0,750 | l |

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Super smalto gel mano unica. Preparazione del supporto secondo le specifiche tecniche. Applicazione di una mano di RISOLVO nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.