

UNIFORMANTE PER LEGNO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 29/10/2021

Prodotto: **Uniformante per legno**

Categoria: Smalti fondi e Impregnanti

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Impregnante e finitura uniformante opaca a base di resine alchidiche in fase solvente. Ha funzione decorativa e protettiva. Uniforma e rinnova l'aspetto del legno invecchiato.

Impiego

Superfici in legno come impregnante e finitura uniformante opaca.

Preparazione Supporti



Come impregnante: applicare 1 mano di prodotto. *Come finitura :* 2 o 3 mani in funzione dei supporti.



Legno Nuovo: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici.



Legno Verniciato: Prima di applicare il prodotto sverniciare o levigare i legni cerati, laccati o verniciati. Con la spazzola o la carta vetrata togliere residui sfoglianti di vecchie vernici e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire. Agitare bene prima dell'uso. Non applicare su legni che comportino esudazioni resinose (iroko, doussier, teck, western red cedar etc).

Metodi Applicativi



Pennello e Rullo: Prodotto pronto all'uso. Aspettare 18-24 ore tra una applicazione e la successiva.

Spruzzo ad aria: Diluire al 5-10% con diluente sintetico sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 18-24 ore tra una applicazione e la successiva. Pressione pistola 3-4 Atm, diametro ugello 1,7-2 mm.



Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.



Temperatura di applicazione:	5-35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	30 ÷ 35	µm per mano
Fuori polvere:	1-2	h
Riverniciabile dopo:	18-24	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con diluente sintetico o nitro	

Tinteggiatura:



Successivamente all'applicazione di UNIFORMANTE PER LEGNO applicare nostro legno nuovo all'acqua o nostro legno nuovo a solvente

Peso specifico:	0.9-0.94	Kg/l
Viscosità (coppa ford 8mm):	50-60	s
Solido in peso:	60%	
Resa teorica:	8-13	mq/l
Mani consigliate:	1-2	
Colore:	beige,ocra	
Aspetto:	opaco	
Confezioni	0.75-2.5	Lt

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Voci di Capitolato:

Flatting sintetico colorato a pennello. Preparazione del supporto secondo le specifiche tecniche. Applicazione di due mani di Uniformante per legno nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.