

ALLUBIM

SCHEDA TECNICA

Revisione : 01/12/2021

Prodotto: **Allubim**
Categoria: Linea Industria
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Pittura a base di selezionati bitumi ossidanti ed alluminio metallico di tipo affiorante. Tale composizione formulativa garantisce la perfetta aderenza sul supporto ed un elevato potere riflettente, assicurando un notevole abbassamento di assorbimento da parte del supporto stesso.

Impiego

Indicato per la protezione di supporti che sono esposti alla luce del sole, come guaine a vista di tetti, terrazzi, tubazioni, pannelli in vario materiale ecc.

Preparazione Supporti



Superfici da Trattare: Assicurarsi che il supporto sia asciutto e privo di tracce di grasso ed olio. In caso contrario togliere tali tracce con sgrassanti adeguati. Pulire le superfici togliendo la polvere più grossa prima di applicare una o più mani di ALLUBIM seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Metodi Applicativi



Pennello e Rullo: Diluire al massimo ad un 5% con diluente sintetico o nitro.

Spruzzo ad aria: Diluire al 5-10% con diluente sintetico o nitro. Ugello 1,5– 1,8 mm, pressione 3 - 4 Atm.



Avvertenze: Miscelare accuratamente con una stecca il prodotto prima dell'uso per una distribuzione omogenea dell'alluminio.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	20 ÷ 30	µm per mano
Fuori polvere:	30	h
Riverniciabile dopo:	3 - 4	h
Secco in profondità:	6 - 8	h
Pulitura attrezzi:	con diluente nitro	

Peso specifico:	0,95 ÷ 1,05	Kg/l
Viscosità:coppa ford 8 mm	35-50	s
Solido in peso:	48%	
Resa teorica:	8 - 10	mq/l
Confezioni:	2.5 - 5 - 20	l
Colore:	Alluminio	
Aspetto:	Riflettente	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

