

CASABLANC

SCHEDA TECNICA

Revisione : 03/02/2022

Prodotto: **Casablanc**

Categoria: Idropitture per Interni

Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

Peinture murale thixotrope respirante à base de copolymères vinyliques spéciaux et d'agents extenseurs synergiques sélectionnés à haute résistance. Facile à appliquer et bonne couvrance

Utiliser

Convient pour peindre les plafonds, les salles de bains, les cuisines, les murs intérieurs. Applicable sur enduits à base de liants hydrauliques, gypse ou plaques de plâtre et conglomerats absorbants de toutes natures, neufs et anciens, tant qu'ils ne sont pas farinants

Preparation des surfaces



Nouvelles surfaces internes : assurez-vous que le surface est parfaitement sèche et durcie - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, remplissez les trous ou les imperfections avec du FLYSTUK et poncer ; enfin nettoyer les surfaces.



Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSAMUR et après 4-6 heures peindre avec deux couches de CASABLANC en suivant les instructions techniques ci-dessous.



Surfaces intérieures peintes : éliminer toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées avec Risanare Cid.

Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID, éliminez les résidus écaillés d'ancienne peinture et, si nécessaire, remplissez et lissez les imperfections avec FLYSTUK; poncer et nettoyer les surfaces.

Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSAMUR et après 4-6 heures peindre avec deux couches de CASABLANC en suivant les instructions techniques ci-dessous.

Methodes d'application

Pinceau : diluer 20 à 30 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendez 4 à 5 heures entre une application et la suivante.



Rouleau : diluer 20 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendez 4 à 5 heures entre une application et la suivante.

Airless : dans les applications airless, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	<85%	
Épaisseur recommandée:	35 ÷ 40	µm par la couche
Sec hors poussière:	0,5	h
Peut être repeint après:	4 ÷ 5	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

Peinture:



Le produit peut être coloré avec des colorants universels disponibles sur le marché, mais seules les teintes pastel sont recommandées. Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de nuances lors de l'application.

Poids spécifique:	1,72-1,76	Kg/l
Viscosité:	14000-18000	cPs
pH:	8-9	
Solide en poids:	71%	
Rendement théorique:	6	m ² /l
Emballages:	2,5-5-14	
Couleur:	blanc	
Apparence:	matt	

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois. Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers. Température minimale de stockage : + 5°C. Température maximale de stockage : + 30°C.



Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité

Mises en garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.