

FONDO ELASTOMERICO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 26/05/2022

Prodotto: **Fondo Elastomerico**

Categoria: Isolanti Fissativi

Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

Fond renforcé de fibres pour cycle avec peinture élastomère. Formulé avec des résines élastomères avec une excellente élasticité et renforcé avec des fibres synthétiques. Grâce au remplissage et à l'action élastique de ces fibres, le fond agit comme un pont sur les fissures et les fissures.

Utiliser

Convient comme couche de base sur tous les supports muraux extérieurs sur lesquels il y a des fissures qui ne peuvent pas être masquées uniquement avec de la peinture élastomère. Il peut être appliqué sur des enduits de liant hydraulique, de gypse ou de béton.

Preparation des surfaces



Surfaces extérieures Nouvelles fissures : S'assurer que le support est parfaitement sec. Pelez les fissures pour permettre au fond de pénétrer; enfin poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant à base de solvant ISOL 45 et après 12 heures peindre avec deux couches de FONDO ELASTOMERICO en suivant les instructions techniques ci-dessous. Appliquer la PEINTURE ÉLASTOMÈRE 24 heures après le traitement.



Surfaces extérieures peintes avec des craquelures : Éliminer toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID.



Enlevez les résidus écaillés de la vieille peinture et éliminez les fissures pour permettre au fond de pénétrer ; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant à base de solvant ISOL 45 et après 12 heures deux couches de FONDO ELASTOMERICO en suivant les instructions techniques ci-dessous. Appliquer la PEINTURE ÉLASTOMÈRE 24 heures après le traitement.

Méthodes d'application



Pinceau et Rouleau : Produit prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer avec un maximum de 5% d'eau. Attendre 4 à 6 heures entre une couche et l'autre.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	50-100	µm par la couche
Sec hors poussière:	1	h
Peut être repeint après:	4-6	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

Poids spécifique:	1,3	Kg/l
Viscosité:		cPs
pH:	7-8	
Solide en poids:	65%	
Rendement théorique:	0,8-1	mq/l
Mains recommandées:	Blanc	
Couleur:	Opaque	
Apparence:	5 – 20	

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.