




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 14 settembre 2009



Fondo elastomerico

Fondo fibro rinforzato per ciclo con pittura elastomerica.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Fondo fibro rinforzato per ciclo con pittura elastomerica. Formulato con resine elastomeriche dotate di ottima elasticità e rinforzato con fibre sintetiche. Grazie all'azione riempitiva ed elastica di tali fibre il fondo agisce da ponte su cavillature e crepe.

Impiego: Adatto come mano di fondo su tutti quei supporti murali esterni sui quali sono presenti fessurazioni non mascherabili con la sola pittura elastomerica. E' applicabile su intonaci a legante idraulico, in gesso o in calcestruzzo.

Applicazione

Preparazione supporti:



Superfici Esterne Nuove fessurate: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Scarnire le crepe per permettere al fondo di penetrare; infine carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante a solvente ISOL 45 e dopo 12 ore verniciare con due mani di FONDO ELASTOMERICO seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare la PITTURA ELASTOMERICA dopo 24 ore dal trattamento.



Superfici Esterne Verniciate con fessurazioni: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e scarnire le crepe per permettere al fondo di penetrare; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante a solvente ISOL 45 e dopo 12 ore due mani di FONDO ELASTOMERICO seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare la PITTURA ELASTOMERICA dopo 24 ore dal trattamento.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:

Pennello e Rullo: Prodotto pronto all'uso. Se necessario diluire al massimo con un 5% di acqua. Aspettare 4-6 ore tra una mano e l'altra.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	50- 100	µm per mano
Fuori polvere:	1	h
Riverniciabile dopo:	4 - 6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,3	Kg/l
Viscosità:		
pH:	7 - 8	
Solido in peso:	65%	
Resa teorica:	0,8 – 1	mq/l
Colore:	Bianco	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	5 – 20	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Fondo elastomerico. Preparazione del supporto con una mano di isolante ISOL 45. Applicazione di due mani di FONDO ELASTOMERICO nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.