

# FONDO ELASTOMERICO SILOSSANICO

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 26/05/2022

Prodotto: **Fondo Elastomerico Silossanico**

Categoria: Isolanti Fissativi

Azienda: Loggia

## Caratteristiche generali

Apprêt pigmenté à base de siloxane et de polymères acryliques en dispersion aqueuse, de pigments inorganiques et inertes avec une granulométrie sélectionnée, spécifique pour la préparation de surfaces murales en ester. Le produit est résistant aux alcalis et avec des caractéristiques de remplissage élevées et une capacité exceptionnelle à égaliser l'absorption irrégulière du surface de mur traitée. Attention ce n'est pas un primaire consolidant donc ne pas appliquer sur des surfaces en phase de décollement non ancrées ou squameuses.

## Utiliser

Il s'utilise avec succès comme primaire, blanc ou coloré, sur les enduits à base de liant hydraulique à base de chaux bruts ou civils, irréguliers et difficiles à recouvrir, avant la finition avec des peintures acryliques-siloxanes et siloxanes (telles que les anciennes peintures en forte teintes ou où il y a des traces de coulis et de petites imperfections.)

## Preparation des surfaces



Surfaces extérieures neuves : Assurez-vous que le support est parfaitement sec et durci - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, nivelez les imperfections avec un mortier extérieur approprié; enfin poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'ISOLANTE SILOSSANICO et après 4-6 heures peindre une couche de sous-couche siloxane en suivant les indications techniques ci-dessous.



Surfaces Peintes Extérieures : Éliminer toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus écaillés de l'ancienne peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec un mortier extérieur approprié; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'ISOLANTE SILOSSANICO et après 4-6 heures peindre une couche de sous-couche siloxane en suivant les indications techniques ci-dessous.



## Methodes d'application



Pinceau et rouleau : Diluer 20 à 25 % avec de l'eau

Airless : Dans les applications sans air, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés.

Avertissements : Ne pas appliquer sur des surfaces exposées au soleil.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	50-100	µm par la couche
Sec hors poussière:	0,5	h
Peut être repeint après:	5-6	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	EAU	

## Peinture:



Le produit peut être coloré avec le système de teinture de la ligne L'ANGELO 4OX.

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application.

Poids spécifique:	1,6 ÷ 1,7	Kg/l
Viscosité:	20.000 ÷ 30.000	cPs
pH:	7-8	
Solide en poids:	73%	
Rendement théorique:	6 – 7	mq/l
Mains recommandées:	Blanc et couleurs de dossier	
Couleur:	Opaque	
Apparence:	4 – 14	

## Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

## Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

## **Mise en Garde**

---

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.**