

FONDO DI CONTATTO ACRILICO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 26/05/2022

Prodotto: **Fondo di Contatto Acrilico**

Categoria: Isolanti Fissativi

Azienda: Loggia

Caracteristiques generales

Prodotto à base de résine styrène-acrylique, de pigments inorganiques à haute résistance, d'additifs et de charges minérales sélectionnées. Cette composition de formulation permet une résistance aux intempéries aux alcalis et une faible rétention des salissures. Facile à appliquer avec un excellent pouvoir de remplissage.

Utiliser

Convient pour une application sur enduits à base de chaux et enduits prémélangés traditionnels et comme couche de fond de remplissage dans le prétraitement de surfaces difficiles (irrégulières et non uniformes) ou lisses telles que les plaques de plâtre

Preparation des surfaces



Surfaces Peintes Extérieures : Éliminer toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus écaillés de l'ancienne peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec un mortier extérieur approprié; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSACRIL et après 24 heures deux couches de FONDO DI CONTATTO ACRILICO

Methodes d'application



Pinceau et Rouleau : Produit prêt à l'emploi.

Airless : Dans les applications sans air, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés.

Si nécessaire, diluer avec de l'eau

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	35 - 50	µm par la couche
Sec hors poussière:	1	h
Peut être repeint après:	24	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	con acqua	
Poids spécifique:	1,7	Kg/l
Viscosité:		cPs
pH:	10-12	
Solide en poids :	65%	
Rendement théorique :	2-3	m ² /l
Mains recommandées	Bianco	
Couleur:	Opaco	
Aspet:	5-15	l

Poids spécifique:		Kg/l
Viscosité:		cPs
pH:		
Solide en poids:		
Rendement théorique:		m ² /l
Mains recommandées:		
Couleur:		
Apparence:		

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Préparation du support avec une couche d'isolant FISSACRIL. Application d'une couche de FONDO DI CONTATTO

ACRILICO dans la quantité déterminée par l'absorption du support jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de film sec appropriée. Le tout doit être réalisé dans le respect des règles d'application, avec un coût de €. par mètre carré, y compris le matériel et l'installation.

Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.