

# FONDO DI CONTATTO LINEA IMPERO

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 26/05/2022

Prodotto: **Fondo di Contatto linea Impero**

Categoria: Isolanti Fissativi

Azienda: Loggia

## Caracteristiques generales

Prodotto à base de silicate de potassium, de pigments inorganiques très résistants, d'additifs et de charges minérales sélectionnées. Cette composition de formulation permet l'application de peintures et revêtements à base de silicate sur tous les supports non adaptés à leur réception. Le CONTACT FUND agit comme un pont entre le support et la peinture à base de silicate, adapté aux applications externes et internes sur le gypse et les surfaces similaires. Il a également une bonne perméabilité à la vapeur d'eau et une bonne imperméabilité à l'eau, résistant ainsi à la formation de moisissures, d'algues et de champignons.

## Utiliser

Convient comme couche de base d'ancrage sur les murs extérieurs pré-peints pour préparer une base valable pour la peinture minérale ultérieure.

## Preparation des surfaces



Surfaces Peintes Extérieures : Éliminer toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus écaillés de l'ancienne peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec un mortier extérieur approprié; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant SILPRIMER et après 24 heures une couche de FONDO DI CONTATTO.

## Methodes d'application



Pinceau et Rouleau : Produit prêt à l'emploi.

Airless : Dans les applications sans air, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés.

Si nécessaire, diluer avec SILPRIMER

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	35-50	µm par la couche
Sec hors poussière:	1	h
Peut être repeint après:	24	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	EAU	

Poids spécifique:	1,5	Kg/l
Viscosité:		cPs
pH:	10-12	
Solide en poids:	65%	
Rendement théorique:	2-3	m <sup>2</sup> /l
Mains recommandées:	Bianco	
Couleur:	Opaco	
Apparence:	5 - 15	

## Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

## Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

## Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.**