




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEDA TECNICA

Revisione: 23 novembre 2009



### Fondo di contatto

Fondo di collegamento tra pitture sintetiche e pitture minerali.

#### Caratteristiche generali

---

**Tipologia del prodotto:** Prodotto a base di silicato di potassio, pigmenti inorganici di alta resistenza, additivi e cariche minerali selezionate. Tale composizione formulativa permette l'applicazione di pitture e rivestimenti a base silicati su tutti quei supporti non adatti a riceverli. Il FONDO DI CONTATTO agisce da ponte tra supporto e pittura a base silicati, adatto per applicazioni esterne ed interne su superfici in gesso e similari. Inoltre ha una buona permeabilità al vapore acqueo ed idrorepellenza, resistendo così alla formazione di muffe, alghe e funghi.

**Impiego:** Adatto come mano di fondo ancorante su muri preverniciati esterni per predisporre una base valida alla successiva vernice minerale.

#### Applicazione

---

**Preparazione supporti:**



*Superfici Esterne Verniciate:* Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con una malta per esterni appropriata; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante SILPRIMER e dopo 24 ore una mano di FONDO DI CONTATTO.



## Indicazioni applicative tecniche

### Metodi applicativi:

*Pennello e Rullo:* Prodotto pronto all'uso.



*Airless:* Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.

In caso di necessità diluire con SILPRIMER.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	35 - 50	µm
Fuori polvere:	1	h
Riverniciabile dopo:	24	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,5	Kg/l
Viscosità:		
pH:	10 -12	
Solido in peso:	65%	
Resa teorica:	2 - 3	mq/l
Colore:	Bianco	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	5 - 15	l

## Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Voci di capitolato

---

Fondo di contatto. Preparazione del supporto con una mano di isolante SILPRIMER. Applicazione di una mano di FONDO DI CONTATTO nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di €..... al mq compreso di materiale e posa in opera.

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**