LATTIFLEX

SCHEDA TECNICA

Revisione : 14/03/2025

Prodotto: **Lattiflex**
Categoria:
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Consolidante per cemento e intonaco a base di composti inorganici e additivi con elevato potere penetrante, dotato di una buona compatibilità verso i leganti inorganici quali cemento e calce.

Impiego

-LATTIFLEX è ideale come **isolante, fissativo o stabilizzante del fondo** prima dell'applicazione di rivestimenti murali a base minerale e di intonaci di finitura a base calce;

- in combinazione con intonaci a base cementizia, qualora si renda necessario aumentarne le proprietà di elasticità e adesione. Si utilizza in particolare per riparazioni di superfici intonacate e per applicazione diretta di intonaci su superfici in calcestruzzo liscio;

- per confezionare malte cementizie adesive per effettuare riprese di calcestruzzo fresco su vecchio e per massetti.

Preparazione Supporti

LATTIFLEX come fondo isolante: liberare la superficie da polvere, oli, grassi, cere, ecc..

Aggiungere ad una parte di LATTIFLEX tre parti di acqua e mescolare fino ad omogeneizzare il tutto, (diluizione 1:3) e applicare con pennello o rullo. La successiva applicazione del rivestimento murale o dell'intonaco di finitura deve essere eseguita dopo 24 ore dal trattamento.

Metodi Applicativi

Il Lattiflex può essere applicato con pennello o rullo, a seconda delle superfici da trattare.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	µm per mano
Fuori polvere:	1	h
Riverniciabile dopo:	24	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche:

Peso specifico:	1	Kg/l
Viscosità:	1000	cPs
pH:	8-9	
Solido in peso:	20%	
Resa teorica:	0,1	Lt/ mq
Colore:	Incolore	
Aspetto:	Traslucido	
Confezioni:	5 – 20	l

Stoccaggio:

Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Santo Stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail: commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015.