



LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Revision: 15 gennaio 2014



Flystuk in pasta alto spessore

Mastic adhésif en pâte à haute épaisseur pour intérieur.

Caractéristiques générales

- Description du produit :** Mastic en pâte obtenue avec émulsions vinyliques spéciales, mélanges de plâtre et charges micronisées. Bonne adhérence et manipulation. Excellente thixotropie qui empêche l'écoulement aussi bien pour le remplissage de cratères moyens et grands. Facile à appliquer. Haute résistance et ponçage excellent.
- Emploi :** Filler excellent pour murs, bois et placoplâtre. Indiqué pour la correction de cratères et lésions sur les surfaces à peindre. Indiqué pour le rasage de qualité de murs et grenier.

Application

Préparation des surfaces : nouvelles surfaces intérieures : assurez-vous que la surface soit parfaitement sèche et vieille – pas moins de 4 semaines pour enduits civils et 2 semaines pour enduits pré mélangés. Si nécessaire, niveler les imperfections avec FLYSTUK ALTO SPESSORE passer du papier de verre et nettoyer les surfaces.



Surfaces intérieures vernies : éliminez traces éventuelles de moisissures en brossant les efflorescences après les avoir traitées avec de l'acide ; assainir donc avec une couche de MUFFACID. Enlevez les restes de vieilles peintures (sur les surfaces qui présentent trop de restes de vieilles peintures, passez une couche préventive de FISSAMUR). Mastiquer et raser les imperfections avec FLYSTUK ALTO SPESSORE en suivant les indications techniques ci-dessous ; passer le papier de verre et nettoyer les surfaces.

Indications techniques pour l'application

Méthode d'application : Fraton, spatule et spatule américaine : appliquez le produit tel tel, puis rasez la surface avec fraton ou spatules en acier afin de remplir lézardes et dépressions.



Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application	< 85%	

Épaisseur typique:	0,5 ÷ 1	mm
Ponçage après:	1	h
Recouvrable après:	6	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Caractéristiques techniques

Poids spécifique :	1,75 ÷ 1,85	Kg/l
Viscosité :		
pH :	7 – 8	
Contenu solide :	72%	
Rendement théorique :	0,5	mq/Kg
Couleur :	Blanc	
Aspect :	Opaque	
Emballages :	0,5 - 1 - 5 - 20	Kg

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Température de conservation maximale : +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.