

FLYSTUK ALTO SPESSORE

SCHEDA TECNICA

Revisione : 01/07/2024

Prodotto: **Flystuk alto spessore**
Categoria: Stucchi Rasanti e Colle
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Stucco in pasta a base di specifiche emulsioni viniliche, miscele di gesso e cariche micronizzate. Ottima aderenza, lavorabilità e scorrevolezza. Facilità di applicazione. Elevata resistenza ed ottima carteggiabilità.

Impiego

Ottimo potere riempitivo e carteggiabilità con una rapida essiccazione e basso ritiro. Indicato per la preparazione dei supporti da verniciare. Eccellente nelle rasature di pareti interni.

Preparazione Supporti



Il supporto deve essere sano, esenti da grassi, unti o cere. Eliminare parti non aderenti od in via di distacco. In caso di supporto sfarinante applicare una mano di ISOL 45 . In caso di fessurazioni aprirle per mezzo di elettrotensile specifico e togliere attentamente ogni traccia di sporco o polvere.



Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK ALTO SPESSORE seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate e carteggiare; infine pulire le superfici.

Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture; passare una mano preventiva di FISSAMUR su supporti troppo sfarinanti. Stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK ALTO SPESSORE seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate; carteggiare e pulire le superfici.

Metodi Applicativi



Frattazzo, Spatola e Spatola americana: Applicare il prodotto tal quale. Procedere con rasature successive mediante frattazzo o spatole in acciaio, per riempire crepe ed avvallamenti.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 - 1	µm per mano
Fuori polvere:	1	h
Riverniciabile dopo:	6	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	
Peso specifico:	1,75 ÷ 1,85	Kg/l
pH:	7 - 8	
Solido in peso:	80%	
Resa teorica:	5-6	mq/Kg x mano
Colore:	Bianco	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	1- 5-20	Kg

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.



Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.