

MICROPRIMER ATTAC

SCHEDA TECNICA

Revisione : 12/01/2022

Prodotto: **Microprimer attac**

Categoria: Microloggia

Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

MICROPRIMER ATTAC est un primer résineux pour le ragréage de faible épaisseur et comme système d'interposition pour des surfaces particulièrement lisses sur des surfaces difficiles telles que briques, marbres, carrelages, poterie. MICROPRIMER ATTAC est principalement utilisé pour le nivellement.

Utiliser

MICROPRIMER ATTAC est un mélange particulier de résines polymériques et de microrésines en dispersion aqueuse chargée de quartz avec une stabilité en solution alcalin. Il se présente sous la forme d'une pâte fluide et d'une consistance truellable. Les films durcis obtenus avec le MICROPRIMER ATTAC sont légèrement flexibles et ne sont pas solubles dans l'eau. Ces caractéristiques garantissent la durabilité du traitement dans le temps dans les conditions les plus sévères et une bonne imperméabilité.

Preparation des surfaces



MICROPRIMER ATTAC doit être appliqué sur des surfaces parfaitement propres, exempts de matériaux incohérents, exempts d'huiles, graisses, cires, peintures à la chaux



Methodes d'application

Pinceau : Diluer avec un maximum de 5% d'eau et appliquez-le uniformément sur la surface. Après dilution



et avant chaque prélèvement il est indispensable de bien mélanger le produit.

Spatule lisse : Prête à l'emploi

Température d'application:	+2 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:		µm par la couche
Sec hors poussière:	0,5	h
Peut être repeint après:	2 ÷ 4	h
Séchage profond:	12	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Poids spécifique:	1,45	Kg/l
Viscosité:	30.000 ÷ 40.000	cPs
pH:	5,0 – 6,5	
Solide en poids:	81%	
Rendement pour épaisseurs de 0,5 mm application à pinceau :	0,500	Kg/mq
Rendement pour épaisseurs de 0,5 mm application à spatule	0,600	Kg/mq
Couleur	Bianco grigio	
Aspect:	Opaco	
Paquets:	1 – 5	Kg
Granulométrie	0,3	mm

Stockage:



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5 °C

Température maximale de stockage : + 30°C

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa bonne élimination, veuillez vous référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mises en garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces

indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit étant hors de notre contrôle direct. Il est donc conseillé de s'assurer de l'adéquation du produit au cas spécifique par des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.