

MICROPRIMER ATTAC

SCHEDA TECNICA

Revisione : 07/08/2023

Prodotto: **Microprimer attac**

Categoria: Microloggia

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Il MICROPRIMER ATTAC è un primer resinoso prevalentemente utilizzato per il livellamento a basso spessore e come sistema di interposizione per superfici particolarmente lisce, su superfici difficili come mattoni, marmi, piastrelle e ceramiche.

Impiego

Il MICROPRIMER ATTAC è una particolare miscela di resine polimeriche e microresine in dispersione acquosa caricata con quarzo ad elevata stabilità in ambiente alcalino. I film induriti che si ottengono con il MICROPRIMER ATTAC sono leggermente flessibili e non sono solubili in acqua. Queste caratteristiche garantiscono la durabilità del trattamento nel tempo nelle condizioni più severe e un buon grado di impermeabilità.

Preparazione Supporti



Il MICROPRIMER ATTAC deve essere applicato su supporti perfettamente puliti, esenti da materiali incoerenti, esenti da oli, grassi, cere e pitture a calce. Prima di applicare il Microprimer attac, procedere all'applicazione di Microuniform, qualora il supporto fosse cementizio. Su piastrelle o marmi, previa carteggiatura e pulizia, applicare direttamente il Microprimer Attac..

Metodi Applicativi



Pennello: Diluire al max con 5% acqua facendo attenzione ad una applicazione uniforme sulla superficie. Dopo la diluizione e prima di ogni prelievo è indispensabile mescolare accuratamente il prodotto.



| | | |
|-----------------------------------|-----------|----|
| Temperatura di applicazione: | +2 ÷ +35 | °C |
| Umidità relativa di applicazione: | < 85% | |
| Fuori polvere: | 0,5 | h |
| Riverniciabile dopo: | 2 ÷ 4 | h |
| Secco in profondità: | 12 | h |
| Pulitura attrezzi: | con acqua | |

| | | |
|--|-----------------|-------|
| Peso specifico: | 1,45 | Kg/l |
| Viscosità: | 30.000 ÷ 40.000 | cPs |
| pH: | 5,0 – 6,5 | |
| Solido in peso: | 81% | |
| Resa teorica per spessori di 0,5 mm applicazione a pennello: | 0,200 | Kg/mq |
| | | |
| Colore: | Bianco grigio | |
| Aspetto: | Opaco | |
| Confezioni: | 1 – 5 | Kg |
| Granulometria: | 0,3 | mm |

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.