

MICROSUPER 7

SCHEDA TECNICA

Revisione : 24/03/2025

Prodotto: **Microsuper 7**

Categoria: Microloggia

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Stucco in polvere per ciclo Microloggia con ottima aderenza e lavorabilità, eccellente tixotropia, facilità di applicazione, elevata resistenza ed ottima carteggiabilità.

Impiego

Fondo riempitivo per uso interno ed esterno, usato per mascherare le fughe di pavimenti in piastrelle, gres porcellanato ecc. per ottenere una superficie liscia.

Preparazione Supporti



In presenza di macchie di sporco, di olio o di prodotti antiaderenti, agire sul supporto meccanicamente, abrasivando con carta specifica o smerigliatrice o con gli specifici detergenti e assicurarsi della loro perfetta neutralizzazione, prima di procedere alle fasi successive.



Metodi Applicativi



Stecca e frattazzo inox: Applicare 2-3 mani di **MICROSUPER7** in modo da ottenere la copertura totale delle fughe, inserendo una rete fibrata da 75 gr/mq tra la prima e la seconda mano. Dopo 12 ore, ad essiccazione avvenuta, carteggiare la superficie con grana 100 e passare una mano di MICROUNIFORM con rullo. Dopo 2-4 ore stendere una mano di MICROPRIMER ATTAK.



Diluizione: 3:1 con acqua (3 parti di prodotto in polvere e 1 di acqua).

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda tecnica del MICROLOGGIA 5F e MICROMONO.

Temperatura di applicazione:	+5 +40	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 50%	
Spessore consigliato:	alcuni millimetri	µm per mano
Carteggiabile dopo:	6 - 8	h
Riverniciabile dopo:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	1,75 ÷ 1,85 (diluito)	Kg/l
Viscosità:	95000-100000	cPs
pH:	7 - 8	
Solido in peso:	72% una volta diluito	
Resa teorica per due mani:	1	kg/mq
Colore:	bianco	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	5 -15	Kg

I dati riportati in tabella sono da riferirsi ad una temperatura di applicazione di 20 °C e un tasso di umidità relativa non oltre il 50%.

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.



Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. È consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Santo Stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015.