

MICROSUPER 7

SCHEDA TECNICA

Revisione : 03/10/2022

Prodotto: **Microsuper 7**

Categoria: Microloggia

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Stucco in polvere per ciclo Microloggia con ottima aderenza e lavorabilità. Eccellente tixotropia che evita la colatura. Facilità di applicazione. Elevata resistenza ed ottima carteggiabilità.

Impiego

Riempitivo usato per mascherare le fughe di pavimenti in piastrelle, gres porcellanato ecc. per uso interno ed esterno, ed ottenere una superficie liscia, in preparazione del successivo MICROPRIMER ATTAC per il ciclo Microloggia.

Preparazione Supporti



In presenza di macchie di sporco, di olio o di prodotti antiaderenti agire sul supporto meccanicamente o con gli specifici detergenti .



Applicare 2-3 mani di MICROSUPER7 in modo da ottenere la copertura totale delle fughe.

Inoltre su pavimenti critici e/o con presenza di tracce per impianti si deve inserire una rete fibrata al momento dell'applicazione della prima mano di MICROSUPER7 e successivamente MICROPRIMER ATTAC .

Prima dell' utilizzo leggere attentamente la scheda tecnica del MICROLOGGIA 5F .

Metodi Applicativi



Stecca e frattazzo inox. Sciogliere 1 Kg di polvere in 0,4 litri d'acqua aggiungendo lentamente la polvere per evitare la formazione di grumi. Applicare il prodotto così ottenuto direttamente. Procedere con due o più rasate a distanza di circa 6 ore una dall'altra fino all'eliminazione di ogni dislivello tra le mattonelle. I dati riportati in tabella sono da riferirsi ad una temperatura di applicazione di 20 °C e un tasso di umidità relativa non oltre il 50%.



Temperatura di applicazione:	+5 +40	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 50%	
Spessore consigliato:	alcuni millimetri	µm per mano
Carteggiabile dopo:	6 - 8	h
Riverniciabile dopo:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	1,75 ÷ 1,85 (diluito)	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	7 - 8	
Solido in peso:	72% una volta diluito	
Resa teorica per due mani:	1	kg/mq
Colore:	bianco	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	5 -15	Kg

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.