

INFINITO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 12/04/2022

Prodotto: **Infinito**
Categoria: Decorativi EVOLution
Azienda: Loggia

PRODOTTO À USAGE PROFESSIONNEL

Caracteristiques generales

Revêtement à base de chaux hydratée micronisée, de poussière de marbre et de sables siliceux, formulé avec des pigments inorganiques, des additifs spéciaux et des charges minérales inertes. Il permet de reproduire l'effet de la pierre.

Utiliser

INFINITO, avec son élégance, est idéal pour la protection et la décoration des murs intérieurs et extérieurs de bâtiments anciens ou modernes

Preparation des surfaces



Outils d'application : truelle inox ou truelle crantée et outils dédiés selon l'effet demandé.



Dilution du produit : prêt à l'emploi.



Temps de séchage : séchage complet en 24 heures.

Préparation de la surface. Nettoyer soigneusement les surfaces (murs et plaques de plâtre) en enlevant toutes les impuretés à l'aide de papiers abrasifs. Après ponçage, en procédant à l'élimination éventuelle des salissures et poussières, appliquer une couche de fixateur FISSACRIL dilué avec de l'eau dans le rapport 1: 1/1: 4 en fonction de l'absorption des supports. Attendre 4-5 heures et appliquer une couche de PRIMAINFINITO FONDO MATERICO à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau.

Methodes d'application



Appliquer une couche d'INFINITO à la truelle crantée pour déterminer l'épaisseur et lisser le produit encore humide. Selon l'effet, utilisez l'outil dédié : patin en bois, tapis, rouleau crocodile, pochoir, etc. Pour recréer les veines naturelles du marbre, utilisez le tampon lorsque le produit est encore humide puis compactez-le avec une truelle en acier inoxydable jusqu'à l'obtention de l'effet souhaité. Si nécessaire, il est possible d'utiliser un pulvérisateur avec de l'eau pour obtenir des surfaces lisses.

Application de la finition pour protection INFINITO en extérieur, après 48 heures une couche de PELLE DI LUNA TRASP doit être appliquée. Pour obtenir des effets particuliers, INFINITO peut être décoré avec DOROTEA, MARMO LIQUIDO, DIAMOND, MASCARA SILVER, MASCARA BRONZO, INFINITY, DOMUS FLOWERS, KIT MICA DECOR FLAKE, KEYTOWN, KIMERA.

Température d'application:	+10 ÷ +36	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	0,5 ÷ 1	µm par couche
Sec hors poussière:	2 - 4	h
Peut être repeint après:	24	h
Séché en profondeur:	20 - 25	h
Nettoyage outils:	eau	
Temps de séchage par lavage	30	jours

Peinture:



Le produit peut être coloré avec les systèmes de teinture de la ligne L'ANGELO OX2 ET MAXXI, ainsi que avec les colorants universels à base d'oxydes disponibles sur le marché.

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application insert

Poids spécifique:	1,7 ÷ 1,8	Kg/l
Viscosité:	60000 - 90000	cPs
pH:	12 - 14	
Solide en poids :	75%	
Rendement théorique:	0,8 - 2	mq/Kg
Couches:	1 ou plus selon l'application	
Couleur:	Fichier	
Aspet:	Matérique	
Emission VOC	Classe A+	(ISO 16000-9)(**)

Stockage:



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5 °C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa bonne élimination, veuillez vous référer à la Fiche de Données de Sécurité.

RESUME'

Enduit décoratif à la truelle à base de chaux. Préparer le support avec une couche d'isolant Fissacril et d'apprêt Primainfinito. Appliquer trois couches d'INFINITO dans la quantité requise pour obtenir une épaisseur de film sec adaptée. Tout doit être réalisé dans le respect des règles d'application, avec un coût de€. par mètre carré, matériel et installation compris.

Mises en garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit étant hors de notre contrôle direct. Il est donc conseillé de s'assurer de l'adéquation du produit au cas spécifique par des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.